

ANEXO I

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BISCHOFITA

Introducción

A lo largo de la evolución geológica, diversos minerales han demostrado propiedades únicas que los hacen valiosos para múltiples aplicaciones. La **bischofita** es uno de estos minerales. Su alto contenido de **cloruro de magnesio ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$)** la convierte en un recurso versátil, ampliamente utilizado en la estabilización de suelos, construcción de carreteras, deshielo de vías, e incluso en aplicaciones médicas y agrícolas.

Este boletín técnico presenta una descripción integral de la bischofita: su definición, origen, especificaciones técnicas, propiedades químicas y físicas, aplicaciones, ventajas y métodos de mezcla.

Definición

La **bischofita** es un mineral halógeno hidratado, compuesto principalmente de cloruro de magnesio hexahidratado ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$), formado por procesos de evaporación de salmueras ricas en magnesio. Se caracteriza por su alta solubilidad en agua, aspecto cristalino y propiedades higroscópicas.

1. Descripción

En el ámbito de la ingeniería civil, la bischofita se utiliza como aditivo estabilizante en suelos arcillosos y limo-arcillosos. Su acción se basa en el mejoramiento del comportamiento mecánico del suelo, promoviendo la aglomeración de partículas finas y disminuyendo la plasticidad.

2. Materiales

2.1. Agregados de la estabilización

La gradación será definida en los documentos técnicos del proyecto, en función del tipo de estabilización con la que se deseé trabajar; si los términos no indican otra cosa, la granulometría será la indicada.

Rango de granulometría para estabilización

Tamiz	Porcentaje que debe pasar (%)
No. 4 (4,75 mm)	100%
No. 10 (2 mm)	85-100%
No. 40 (0,425 mm)	50-85%
No. 200 (0,075 mm)	10-30%
Límite Líquido	< 50%
Índice de Plasticidad	< 20%

Fuente: Manual de Carreteras de la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras).

2.2. Bischofita

La bischofita se encuentra compuesta en cuencas salinas o como residuo de procesos de evaporación de salmueras naturales. Se extrae mediante bombeo de salmueras profundas o minería superficial en yacimientos cristalizados, principalmente en zonas áridas o desérticas (ej. salares en Bolivia, Perú).

Procesamiento de la Bischofita

Una vez extraída de los yacimientos salinos o recuperada de salmueras naturales, la bischofita pasa por una serie de etapas de procesamiento físico-químico que permiten su preparación y acondicionamiento para diversos usos, especialmente como estabilizante de suelos.

Extracción del Mineral (Sólido o Salmuera)

La bischofita puede encontrarse en dos formas:

- **Cristalizada (sólida):** Se encuentra en capas subterráneas o en salares, asociada a otros minerales halógenos. Se extrae mediante minería superficial, similar a la explotación de ventas.
- **Disuelta (salmuera):** Se obtiene mediante bombeo de soluciones salinas profundas que contienen altas concentraciones de cloruro de magnesio. Este método requiere un proceso de evaporación posterior para obtener el sólido.

Trituración y molienda

Cuando el material extraído es sólido:

- **Trituración primaria:** Se reduce el tamaño del material en bruto mediante trituradoras de mandíbulas o rodillos.
- **Trituración secundaria y terciaria:** Se obtiene un tamaño de partícula más fino, controlado según los requisitos de aplicación (por ejemplo, 0,5–3 mm para estabilización de suelos).
- **Molienda (opcional):** En caso de requerirse polvo fino (< 0,5 mm), se emplean molinos de bolas o martillos.

Clasificación y tamizado

El material triturado se pasa por mallas vibrantes que permiten la separación en fracciones granulométricas específicas:

- **Gruesa:** 3–5 mm
- **Medio:** 1–3 mm
- **Fina:** <1 mm o en forma de polvo

Esta etapa asegura la uniformidad del producto final y su adaptabilidad a distintos tipos de suelo.

Acondicionamiento y empaque

Una vez obtenida la fracción deseada:

- **Acondicionamiento con aditivos (opcional):** En ciertas aplicaciones, se añaden inhibidores de humedad o agentes antiaglomerantes.
- **Empaque:** En sacos sellados de polietileno de alta densidad (PEAD), bolsas multicapa o *big bags*, que protegen el producto de la humedad ambiental. Presentaciones comunes: 25 kg, 50 kg, o 1 tonelada.

Almacenamiento y transporte

- **Almacenamiento:** En lugares frescos y secos, sobre tarimas, lejos de fuentes de humedad.
- **Transporte:** En camiones cerrados o contenedores herméticos, especialmente en época de lluvias.

2.3. Especificaciones de la Bischofita

Ficha técnica (Propiedades físicas)

Parámetro	Unidad	Valor aproximado
Estado físico	-	Solido cristalino
Densidad aparente	g/cm ³	1.6 – 1.8
Solubilidad en agua	g/100 ml	167 (a 20°C)
Punto de fusión	°C	117
Higroscopidad	-	Alta
color	-	Blanco a grisáceo
Análisis químico		
Componente	símboloico	Valor (%)
Cloruro de magnesio	MgCL ₂	98 - 98
Agua de cristalización	H ₂ O	34 - 36
Impurezas (Na, K, Ca)	-	<2

Aplicaciones

- Estabilización de suelos: Ideal para caminos no pavimentados con suelos arcillosos o de alta plasticidad.
- Reductor de polvo: Absorbe la humedad y fija partículas en suspensión.
- Deshielo de caminos: Utilizado como anticongelante en climas fríos.
- Aditivo agrícola: Enmienda para mejorar suelos salinos o sodificados.
- Uso médico y cosmético: En baños terapéuticos y cremas musculares.

Métodos de mezcla en laboratorio con Bischofita.

El propósito del método de mezcla en laboratorio es evaluar el comportamiento mecánico del suelo tratado con bischofita, determinando la dosificación óptima para mejorar su capacidad portante, reducir la plasticidad y controlar la humedad.

Preparación del suelo.

Antes de realizar cualquier mezcla, se debe recolectar y preparar el suelo representativo del tramo a estabilizar.

- **Secado al aire libre o en horno (a 40–50 °C)** si el suelo contiene exceso de humedad.
- **Desmenuzamiento manual o mecánico** de los terrones hasta obtener una muestra homogénea.
- **Tamizado por malla No. 4** para eliminar partículas grandes no representativas.

Determinación de Propiedades Iniciales del Suelo (sin bischofita)

Antes de mezclar, se deben realizar los ensayos al suelo natural:

- **Límite líquido (LL) e índice de plasticidad (IP)** – ASTM D4318
- **Compactación Proctor modificada (ASTM D1557)** para determinar el contenido óptimo de humedad (OMC) y la densidad máxima seca (γ_{dmax})
- **Ensayo CBR inicial (ASTM D1883)** – para establecer el valor base del suelo sin aditivo.

Preparación de mezclas con diferentes dosificaciones

Se preparan 4 a 5 muestras de suelo, cada una con un porcentaje distinto de bischofita en peso respecto al peso seco del suelo. Valores típicos: 1, 3%, 5% y 7%.

Procedimiento de mezcla

Paso 1: Mezcla del suelo y agua

- Coloque el suelo seco en un recipiente.
- Agregue agua hasta alcanzar el contenido óptimo de humedad (determinado en el Proctor T180)
- Mezclar durante **2–3 minutos** hasta obtener una mezcla homogénea.

Paso 2: Adición de la Bischofita

- Agregar el porcentaje correspondiente de bischofita en polvo o gránulos.
- Continuar mezclando por otros 2 minutos o hasta que la mezcla sea uniforme y sin grumos visibles.

Ensayos posteriores a la mezcla

Una vez preparadas las mezclas, se realizan los siguientes ensayos para cada dosificación:

Ensayo	Norma	Propósito
---------------	--------------	------------------

Humedad natural y contenido de finos.	ASTM D2216	Controlar condiciones de mezcla
Límites Atterberg (LL, IP)	ASTM D4318	Evaluuar reducción de plasticidad
Compactación Proctor modificada	ASHHTO T272	Verificar nueva humedad optima y densidad maxima del suelo estabilizado
CBR (Relación de rodamientos de California)	ASTM D1883 – AASHTO T272	Determinar la resistencia a la penetración

Análisis y selección de la dosificación óptima

Comparar los resultados de los diferentes porcentajes:

- Seleccione el porcentaje que maximiza el valor de CBR
- Confirmar que la mezcla sea estable, homogénea y con buena trabajabilidad.
- Elegir una dosificación que minimice costos sin comprometer el rendimiento

Tabla 3

Especificaciones mínimas para conformación de subrasantes.

CBR mínimo requerido (%)	6
--------------------------	---

Fuente: Elaboración propia

2.4. Estabilización de los agregados con Bischofita

Para el diseño de la mezcla, se deben preparar 4 porciones de 5 kilogramos cada una, con contenidos de Bischofita.

Cada porción de 5 kg se mezcla de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se coloca el agregado en el recipiente de mezcla. Se añade suficiente agua, de manera que el contenido de humedad sea igual al contenido óptimo de humedad determinado en el ensayo modificado de compactación. Los agregados y el agua se mezclan durante un

minuto. Posteriormente, sin parar el mezclador, se descarga el porcentaje requerida de zeolita natural en el recipiente de mezcla y se continúa el proceso de mezclado durante los siguientes 30 segundos. Se repite el procedimiento hasta obtener cinco (5) en el caso de suelo limo arcilloso y (6) en el suelo arcilloso, muestras tratadas con diferentes contenidos de zeolita natural. Estas muestras se encuentran listas para la ejecución del ensayo.

3. Ensayos complementarios

Adicionalmente, dependiendo de las condiciones particulares de cada proyecto (importancia, tamaño, plazo de ejecución), los documentos técnicos del proyecto podrán requerir la ejecución y reporte de los ensayos que se indican sobre muestras preparadas con diferentes contenidos de Bischofita, como complemento del diseño de la mezcla.

Ensayos complementarios sugeridos para cada porcentaje de adición de Bischofita

Ensayo			
	Min.	Recom.	Max.
CBR (California bearing ratio) (estabilizado)	1	1	3
compactación (ASTM D698) (estabilizado)	1	1	3

ANEXO II

PLANILLAS DE ENSAYO DE LABORATORIO



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUBRASANTES COMPUESTAS DE SUELO FINO; MEDIANTE LA ADICION DE BISCHOFITA MOLIDA"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel			Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 14/05/2024	Identificacion: Suelo Natural		A-4-(8)	11.00	1.91

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	
Peso muestra húm.+molde (g)	11340	11820	11550	12000	11850	12160	
Peso Molde (g)	7355	7355	7225	7225	7140	7140	
Peso muestra húmeda (g)	3985	4465	4325	4775	4710	5020	
Volumen de la muestra cm ³	2110	2110	2111	2111	2110	2110	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.89	2.12	2.05	2.26	2.23	2.38	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	68.81	65.4	67.18	61.62	61.59	60.91	75.18 74.74 74.69
Peso muestra seca + tara (g)	59.65	55.99	58.08	54.11	52.91	53.43	66.52 65.4 66.97
Peso del agua (g)	9.16	9.41	9.1	7.51	8.68	7.48	8.66 9.34 7.72
Peso de tara (g)	17.43	17.04	19.3	18.57	18.16	18.73	18.56 18.18 18.03
Peso de la muestra seca (g)	42.22	38.95	38.78	35.54	34.75	34.7	47.96 47.22 48.94
Contenido humedad (%)	21.70	24.16	23.47	21.13	24.98	21.56	18.06 19.78 15.77
Promedio cont. Humedad (%)	22.93		23.47	23.05		21.56	18.92 15.77
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.54		1.71	1.66		1.86	1.88 2.05

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.00	1.91

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
14-may	11:50	0	12.67	1.27	0.00	9.54	0.95	0.00
15-may	08:30	1	14.98	1.50	1.98	12.64	1.26	2.66
16-may	08:30	2	14.93	1.49	1.94	12.67	1.27	2.69
17-may	09:00	3	14.90	1.49	1.92	12.63	1.26	2.65
18-may	08:00	4	14.87	1.49	1.89	12.63	1.26	2.65



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.1	1.54
1.9	1.66
3.9	1.88

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3				
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0	
0.025	0.63		3.5	0.2			7.2	0.4			14.5	0.8	
0.05	1.27		7.2	0.4			10.9	0.6			25.5	1.3	
0.075	1.9		10.9	0.6			21.9	1.1			36.5	1.9	
0.1	2.54	1360	14.5	0.8	1.1	25.5	1.3		1.9	47.5	2.5		3.5
0.2	5.08	2040	21.9	1.1	1.1	36.5	1.9		1.8	80.4	4.2		3.9
0.3	7.62		25.5	1.3		43.8	2.3			120.7	6.2		
0.4	10.16		32.9	1.7		51.2	2.6			160.8	8.3		
0.5	12.7		36.5	1.9		58.5	3.0			193.6	10.0		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
4 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel			Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 14/05/2024	Identificacion: Suelo Natural		A-4-(8)	11.00	1.91

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5		5		5			
Nº golpes por capa	12		25		56			
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.		
Peso muestra húm.+molde (g)	11350	11790	11560	12050	11800	12150		
Peso Molde (g)	7350	7350	7220	7220	7150	7150		
Peso muestra húmeda (g)	4000	4440	4340	4830	4650	5000		
Volumen de la muestra cm³	2110	2110	2111	2111	2110	2110		
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.90	2.10	2.06	2.29	2.20	2.37		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.		
Tara N°	1	2	3	1	2	3		
Peso muestra húm + tara (g)	69.21	65.45	66.2	62.62	60.52	60.8	75.2 73.62 74.25	
Peso muestra seca + tara (g)	59.65	55.99	58.08	54.11	52.91	53.43	66.52 65.4 66.97	
Peso del agua (g)	9.56	9.46	8.12	8.51	7.61	7.37	8.68 8.22 7.28	
Peso de tara (g)	17.43	17.04	19.3	18.57	18.16	18.73	18.56 18.18 18.03	
Peso de la muestra seca (g)	42.22	38.95	38.78	35.54	34.75	34.7	47.96 47.22 48.94	
Contenido humedad (%)	22.64	24.29	20.94	23.94	21.90	21.24	18.10 17.41 14.88	
Promedio cont. Humedad (%)	23.47		20.94	22.92		21.24	17.75	14.88
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.54		1.74	1.67		1.89	1.87	2.06

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
11.00	1.91

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
14-may	11:50	0	12.67	1.27	0.00	9.54	0.95	0.00
15-may	08:30	1	14.98	1.50	1.98	12.64	1.26	2.66
16-may	08:30	2	14.93	1.49	1.94	12.67	1.27	2.69
17-may	09:00	3	14.90	1.49	1.92	12.63	1.26	2.65
18-may	08:00	4	14.87	1.49	1.89	12.63	1.26	2.65



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm³
1.1	1.54
2.0	1.67
3.6	1.87

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3				
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0	
0.025	0.63		3.5	0.2			7.2	0.4			14.5	0.8	
0.05	1.27		7.2	0.4			10.9	0.6			25.5	1.3	
0.075	1.9		10.9	0.6			21.9	1.1			36.5	1.9	
0.1	2.54	1360	14.5	0.8	1.1	25.5	1.3		1.9	47.5	2.5		3.5
0.2	5.08	2040	18.2	0.9	0.9	40.2	2.1		2.0	73.1	3.8		3.6
0.3	7.62		25.5	1.3			43.8	2.3			120.7	6.2	
0.4	10.16		32.9	1.7			51.2	2.6			160.8	8.3	
0.5	12.7		36.5	1.9			58.5	3.0			193.6	10.0	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
4 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel			Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 14/05/2024	Identificacion: Suelo Natural		A-4-(8)	11.00	1.91

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO														
Nº capas	5		5		5									
Nº golpes por capa	12		25		56									
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M								
Peso muestra húm.+molde (g)	11340	11820	11550	12000	11850	12160								
Peso Molde (g)	7290	7290	7220	7220	7160	7160								
Peso muestra húmeda (g)	4050	4530	4330	4780	4690	5000								
Volumen de la muestra cm³	2110	2110	2111	2111	2110	2110								
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.92	2.15	2.05	2.26	2.22	2.37								
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.								
Tara N°	1	2	3	1	2	3								
Peso muestra húm + tara (g)	69.05	66.25	67.2	62.1	60.89	61.05	74.85 74.88 73.85							
Peso muestra seca + tara (g)	59.65	55.99	58.08	54.11	52.91	53.43	66.52 65.4 66.97							
Peso del agua (g)	9.4	10.26	9.12	7.99	7.98	7.62	8.33 9.48 6.88							
Peso de tara (g)	17.43	17.04	19.3	18.57	18.16	18.73	18.56 18.18 18.03							
Peso de la muestra seca (g)	42.22	38.95	38.78	35.54	34.75	34.7	47.96 47.22 48.94							
Contenido humedad (%)	22.26	26.34	23.52	22.48	22.96	21.96	17.37 20.08 14.06							
Promedio cont. Humedad (%)	24.30		23.52	22.72		21.96	18.72	14.06						
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.54		1.74	1.67		1.86	1.87	2.08						
EXPANSION														
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3							
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT. EXPANSION							
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%						
14-may	11:50	0	12.67	1.27	0.00	9.54	0.95	0.00 3.86 0.39 0.00						
15-may	08:30	1	14.98	1.50	1.98	12.64	1.26	2.66 5.25 0.53 1.19						
16-may	08:30	2	14.93	1.49	1.94	12.67	1.27	2.69 5.33 0.53 1.26						
17-may	09:00	3	14.90	1.49	1.92	12.63	1.26	2.65 5.35 0.54 1.28						
18-may	08:00	4	14.87	1.49	1.89	12.63	1.26	2.65 5.35 0.54 1.28						
C.B.R.														
PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2		MOLDE N° 3						
			CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG						
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		3.5	0.2			10.9	0.6			14.5	0.8		
0.05	1.27		7.2	0.4			10.9	0.6			21.9	1.1		
0.075	1.9		10.9	0.6			21.9	1.1			36.5	1.9		
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	29.2	1.5		2.1	43.8	2.3		3.2
0.2	5.08	2040	21.9	1.1		1.1	40.2	2.1		2.0	76.8	4.0		3.8
0.3	7.62		25.5	1.3			43.8	2.3			117.0	6.0		
0.4	10.16		29.2	1.5			51.2	2.6			146.2	7.6		
0.5	12.7		32.9	1.7			62.2	3.2			182.7	9.4		



Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
11.00	1.91

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm³
1.3	1.54
2.1	1.67
3.8	1.87



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
4 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 15/05/2024	Identificación: 1% Bischofita

Clasific.	H. Opt.	D. Máx
A-4-(8)	11.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	12200	12470	12400	12875	12710	13050
Peso Molde (g)	7335	7335	7215	7215	7115	7115
Peso muestra húmeda (g)	4865	5135	5185	5660	5595	5935
Volumen de la muestra cm ³	2110	2110	2111	2111	2110	2110
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	2.31	2.43	2.46	2.68	2.65	2.81
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	79.29	77.38	77.77	75.17	75.53	77.07
Peso muestra seca + tara (g)	68.61	66.68	67.47	66.19	64.86	69.9
Peso del agua (g)	10.68	10.7	10.3	8.98	10.67	7.17
Peso de tara (g)	14.04	14.05	13.63	11.96	12.12	14.02
Peso de la muestra seca (g)	54.57	52.63	53.84	54.23	52.74	55.88
Contenido humedad (%)	19.57	20.33	19.13	16.56	20.23	12.83
Promedio cont. Humedad (%)	19.95		19.13	18.40		12.83
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.92		2.04	2.07		2.38
						2.24
						2.40

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3					
			LECT.		EXPANSION		LECT.		EXPANSION		LECT.		EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
14-may	11:50	0	11.28	1.13	0.00	12.33	1.23	0.00	15.92	1.59	0.00			
15-may	08:30	1	14.09	1.41	2.41	16.40	1.64	3.50	20.83	2.08	4.22			
16-may	08:30	2	14.12	1.41	2.44	16.65	1.67	3.71	21.55	2.16	4.84			
17-may	09:00	3	14.12	1.41	2.44	16.65	1.67	3.71	21.64	2.16	4.91			
18-may	08:00	4	14.10	1.41	2.42	16.65	1.67	3.71	21.67	2.17	4.94			

C.B.R.	Peso
%	Unit.
gr/cm ³	
2.1	1.92
3.2	2.07
4.8	2.24



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
		Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0		0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		10.9	0.6		14.5	0.8			14.5	0.8		
0.05	1.27		20.0	1.0		21.9	1.1			32.9	1.7		
0.075	1.9		25.5	1.3		32.9	1.7			47.5	2.5		
0.1	2.54	1360	29.2	1.5		2.1	43.8	2.3		3.2	65.8	3.4	
0.2	5.08	2040	40.2	2.1		2.0	58.5	3.0		2.9	98.7	5.1	
0.3	7.62		54.8	2.8			76.8	4.0			120.7	6.2	
0.4	10.16		73.1	3.8			95.1	4.9			135.3	7.0	
0.5	12.7		91.4	4.7			109.7	5.7			153.5	7.9	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
2 %
CBR 95% D.Máx.
2 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel		Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 27/06/2024	Identificacion: 1% Bischofita	A-4-(8)	11.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	12300	12525	12556	12925	12800	13125
Peso Molde (g)	7330	7330	7215	7215	7115	7115
Peso muestra húmeda (g)	4970	5195	5341	5710	5685	6010
Volumen de la muestra cm ³	2110	2110	2111	2111	2110	2110
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	2.36	2.46	2.53	2.70	2.69	2.85
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	79.32	78.38	75.85	74.28	74.53	76.00
Peso muestra seca + tara (g)	68.83	67.38	66.56	65.35	64.02	67.25
Peso del agua (g)	10.49	11	9.29	8.93	10.51	8.75
Peso de tara (g)	14.04	14.05	13.63	11.96	12.12	14.02
Peso de la muestra seca (g)	54.79	53.33	52.93	53.39	51.9	53.23
Contenido humedad (%)	19.15	20.63	17.55	16.73	20.25	16.44
Promedio cont. Humedad (%)	19.89		17.55	18.49		16.44
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.96		2.09	2.14		2.32
						2.31
						2.46

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	11.28	1.13	0.00	12.33	1.23	0.00	15.92	1.59	0.00
28-jun	08:30	1	14.09	1.41	2.41	16.40	1.64	3.50	20.83	2.08	4.22
29-jun	08:30	2	14.12	1.41	2.44	16.65	1.67	3.71	21.55	2.16	4.84
30-jun	09:00	3	14.12	1.41	2.44	16.65	1.67	3.71	21.64	2.16	4.91
01-jul	08:00	4	14.10	1.41	2.42	16.65	1.67	3.71	21.67	2.17	4.94

C.B.R.	Peso
%	Unit.
gr/cm ³	
2.4	1.96
3.0	2.14
4.5	2.31



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg
0	0			0.0	0				0.0	0			0.0
0.025	0.63			10.9	0.6				18.2	0.9			25.5
0.05	1.27			21.9	1.1				25.5	1.3			36.5
0.075	1.9			25.5	1.3				32.9	1.7			43.8
0.1	2.54	1360	32.9	1.7		2.4	40.2	2.1		3.0	58.5	3.0	
0.2	5.08	2040	43.8	2.3		2.1	62.2	3.2		3.0	91.4	4.7	
0.3	7.62		54.8	2.8			80.4	4.2			120.7	6.2	
0.4	10.16		73.1	3.8			98.7	5.1			142.6	7.4	
0.5	12.7		91.4	4.7			109.7	5.7			164.5	8.5	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
2 %
CBR 95% D.Máx.
2 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendano

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasif.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 01/07/2024 Identificacion: 1% Bischofita	A-4-(8)	11.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	12250	12497.5	12478	12900	12755	13087.5
Peso Molde (g)	7330	7330	7215	7215	7115	7115
Peso muestra húmeda (g)	4920	5167.5	5263	5685	5640	5972.5
Volumen de la muestra cm ³	2110	2110	2111	2111	2110	2110
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	2.33	2.45	2.49	2.69	2.67	2.83
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	79.305	77.88	76.81	74.725	75.03	76.54
Peso muestra seca + tara (g)	68.72	67.03	67.015	65.77	64.44	68.575
Peso del agua (g)	10.585	10.85	9.795	8.955	10.59	7.96
Peso de tara (g)	14.04	14.05	13.63	11.96	12.12	14.02
Peso de la muestra seca (g)	54.68	52.98	53.385	53.81	52.32	54.555
Contenido humedad (%)	19.36	20.48	18.35	16.64	20.24	14.59
Promedio cont. Humedad (%)	19.92		18.35	18.44		14.59
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.94		2.07	2.10		2.35
						2.27
						2.43

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³

11.00 1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
01-jul	11:50	0	11.28	1.13	0.00	12.33	1.23	0.00	15.92	1.59	0.00
02-jul	08:30	1	14.09	1.41	2.41	16.40	1.64	3.50	20.83	2.08	4.22
03-jul	08:30	2	14.12	1.41	2.44	16.65	1.67	3.71	21.55	2.16	4.84
04-jul	09:00	3	14.12	1.41	2.44	16.65	1.67	3.71	21.64	2.16	4.91
05-jul	08:00	4	14.10	1.41	2.42	16.65	1.67	3.71	21.67	2.17	4.94

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
2.1	1.94
3.0	2.10
4.5	2.27



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg
0	0			0.0	0			0.0	0			0.0	0
0.025	0.63			10.9	0.6			18.2	0.9			25.5	1.3
0.05	1.27			21.9	1.1			25.5	1.3			36.5	1.9
0.075	1.9			25.5	1.3			32.9	1.7			43.8	2.3
0.1	2.54	1360	29.2	1.5		2.1	40.2	2.1		3.0	58.5	3.0	4.3
0.2	5.08	2040	43.8	2.3		2.1	62.2	3.2		3.0	91.4	4.7	4.5
0.3	7.62		54.8	2.8			80.4	4.2			120.7	6.2	
0.4	10.16		73.1	3.8			98.7	5.1			142.6	7.4	
0.5	12.7		91.4	4.7			109.7	5.7			164.5	8.5	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
2 %
CBR 95% D.Máx.
1 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendano

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 28/10/2024 Identificación: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10200	10650	11690	11990	11890	12150	
Peso Molde (g)	6230	6230	7305	7305	7300	7300	
Peso muestra húmeda (g)	3970	4420	4385	4685	4590	4850	
Volumen de la muestra cm³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.87	2.08	2.07	2.22	2.15	2.28	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	79.88	78.43	80.51	79.19	80.21	80.55	82.72
Peso muestra seca + tara (g)	69.25	67.2	70.24	70.4	70.29	72.75	73.99
Peso del agua (g)	10.63	11.23	10.27	8.79	9.92	7.8	8.11
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1
Peso de la muestra seca (g)	56.53	54.57	57.15	57.61	57.24	60.23	60.89
Contenido humedad (%)	18.80	20.58	17.97	15.26	17.33	12.95	13.32
Promedio cont. Humedad (%)	19.69	17.97		16.29	12.95	15.71	12.64
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.56	1.76	1.78	1.96	1.86	2.02	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
10.00	1.96

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
			16-may	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21
17-may	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
18-may	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
19-may	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
20-may	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94



C.B.R.	Peso
%	Unit.
gr/cm³	
2.4	1.56
4.6	1.78
5.9	1.86

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3				
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0			
0.025	0.63			10.9	0.6		14.5	0.8		25.5	1.3			
0.05	1.27			18.2	0.9		25.5	1.3		43.8	2.3			
0.075	1.9			21.9	1.1		40.2	2.1		58.5	3.0			
0.1	2.54	1360	32.9	1.7		2.4	62.2	3.2		4.6	80.4	4.2		5.9
0.2	5.08	2040	40.2	2.1		2.0	76.8	4.0		3.8	102.4	5.3		5.0
0.3	7.62		43.8	2.3			102.4	5.3			128.0	6.6		
0.4	10.16		51.2	2.6			131.6	6.8			157.2	8.1		
0.5	12.7		58.5	3.0			168.1	8.7			190.0	9.8		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.87 %
CBR 95% D.Máx.
5.75 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS**

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasif.	H. Opt.	D. MÁS
Fecha: 28/10/2024 Identificación: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	10350	10780	11735	12085	11956	12256
Peso Molde (g)	6230	6230	7305	7305	7300	7300
Peso muestra húmeda (g)	4120	4550	4430	4780	4656	4956
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.14	2.10	2.26	2.18	2.33
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	79.78	78.53	81.51	80.05	83.25	82.96
Peso muestra seca + tara (g)	69.86	68.25	71.62	70.65	72.52	74.25
Peso del agua (g)	9.92	10.28	9.89	9.4	10.73	8.71
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52
Peso de la muestra seca (g)	57.14	55.62	58.53	57.86	59.47	61.73
Contenido humedad (%)	17.36	18.48	16.90	16.25	18.04	14.11
Promedio cont. Humedad (%)	17.92	16.90	17.14	14.11	16.70	12.15
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.65	1.83	1.79	1.98	1.87	2.07

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			LECT.		EXPANSION		LECT.		EXPANSION		LECT.	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	
27-jun	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.10	1.21	0.00	13.00	1.30	0.00	
28-jun	08:30	1	15.91	1.59	3.28	15.65	1.57	3.05	15.20	1.52	1.89	
29-jun	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.18	16.50	1.65	3.01	
30-jun	09:00	3	16.75	1.68	4.00	15.82	1.58	3.20	16.67	1.67	3.15	
01-jul	08:00	4	16.70	1.67	3.96	15.53	1.55	2.95	16.68	1.67	3.16	

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.9	1.65
4.0	1.79
5.9	1.87



C.R.R.

C.B.R.														
PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		10.9	0.6			18.2	0.9			25.5	1.3		
0.05	1.27		14.5	0.8			29.2	1.5			47.5	2.5		
0.075	1.9		21.9	1.1			43.8	2.3			62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	54.8	2.8		4.0	80.4	4.2	5.9	
0.2	5.08	2040	32.9	1.7		1.6	76.8	4.0		3.8	106.0	5.5	5.2	
0.3	7.62		40.2	2.1			106.0	5.5			135.3	7.0		
0.4	10.16		47.5	2.5			138.9	7.2			164.5	8.5		
0.5	12.7		58.5	3.0			175.4	9.1			204.6	10.6		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.33 %
CBR 95% D.Máx.
5.59 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 28/10/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	
Peso muestra húm.+molde (g)	10275	10715	11713	12038	11923	12203	
Peso Molde (g)	6230	6230	7305	7305	7300	7300	
Peso muestra húmeda (g)	4045	4485	4407.5	4732.5	4623	4903	
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.91	2.11	2.09	2.24	2.17	2.30	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	79.83	78.48	81.01	79.62	81.73	81.76	82.55
Peso muestra seca + tara (g)	69.56	67.73	70.93	70.53	71.41	73.50	73.92
Peso del agua (g)	10.275	10.755	10.08	9.095	10.325	8.255	8.63
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1
Peso de la muestra seca (g)	56.835	55.095	57.84	57.735	58.355	60.98	60.82
Contenido humedad (%)	18.08	19.52	17.43	15.75	17.69	13.54	14.19
Promedio cont. Humedad (%)	18.80	17.43		16.72		13.54	16.20
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.60	1.80		1.79		1.97	1.87
							2.05

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
01-jul	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
02-jul	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
03-jul	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
04-jul	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
05-jul	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.60
4.0	1.79
5.9	1.87

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63			10.9	0.6		18.2	0.9		25.5	1.3		
0.05	1.27			14.5	0.8		29.2	1.5		47.5	2.5		
0.075	1.9			21.9	1.1		43.8	2.3		62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	54.8	2.8		4.0	80.4	4.2	
0.2	5.08	2040	32.9	1.7		1.6	76.8	4.0		3.8	106.0	5.5	
0.3	7.62		40.2	2.1			106.0	5.5			135.3	7.0	
0.4	10.16		47.5	2.5			138.9	7.2			164.5	8.5	
0.5	12.7		58.5	3.0			175.4	9.1			204.6	10.6	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.11 %
CBR 95% D.Máx.
5.61 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS**

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasif.	H. Opt.	D. MÁS
Fecha: 31/10/2024 Identificación: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	10275	10715	11713	12038	11923	12203
Peso Molde (g)	6230	6230	7305	7305	7300	7300
Peso muestra húmeda (g)	4045	4485	4407.5	4732.5	4623	4903
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.91	2.11	2.09	2.24	2.17	2.30
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	79.83	78.48	81.01	79.62	81.73	81.76
Peso muestra seca + tara (g)	69.56	67.73	70.93	70.53	71.41	73.50
Peso del agua (g)	10.275	10.755	10.08	9.095	10.325	8.255
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52
Peso de la muestra seca (g)	56.835	55.095	57.84	57.735	58.355	60.98
Contenido humedad (%)	18.08	19.52	17.43	15.75	17.69	13.54
Promedio cont. Humedad (%)	18.80	17.43	16.72	13.54	16.20	12.40
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.60	1.80	1.79	1.97	1.87	2.05

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION			
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
01-jul	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
02-jul	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
03-jul	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
04-jul	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
05-jul	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
2.0	1.60
4.0	1.79
5.9	1.87



C,B,R

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE Nº 1				MOLDE Nº 2				MOLDE Nº 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		10.9	0.6			18.2	0.9			25.5	1.3		
0.05	1.27		14.5	0.8			29.2	1.5			47.5	2.5		
0.075	1.9		21.9	1.1			43.8	2.3			62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	27.4	1.4	2.0		54.8	2.8		4.0	80.4	4.2		5.9
0.2	5.08	2040	32.9	1.7	1.6		76.8	4.0		3.8	106.0	5.5		5.2
0.3	7.62		40.2	2.1			106.0	5.5			135.3	7.0		
0.4	10.16		47.5	2.5			138.9	7.2			164.5	8.5		
0.5	12.7		58.5	3.0			175.4	9.1			204.6	10.6		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.06 %
CBR 95% D.Máx.
5.61 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
 FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
 CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
 LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
 NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel		Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 31/10/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	10200	10650	11690	11990	11890	12150
Peso Molde (g)	6230	6230	7305	7305	7300	7300
Peso muestra húmeda (g)	3970	4420	4385	4685	4590	4850
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.87	2.08	2.07	2.22	2.15	2.28
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	79.88	78.43	80.51	79.19	80.21	80.55
Peso muestra seca + tara (g)	69.25	67.2	70.24	70.4	70.29	72.75
Peso del agua (g)	10.63	11.23	10.27	8.79	9.92	7.8
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52
Peso de la muestra seca (g)	56.53	54.57	57.15	57.61	57.24	60.23
Contenido humedad (%)	18.80	20.58	17.97	15.26	17.33	12.95
Promedio cont. Humedad (%)	19.69	17.97		16.29	12.95	15.71
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.56	1.76	1.78	1.96	1.86	2.02

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
16-may	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
17-may	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
18-may	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
19-may	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
20-may	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94

C.B.R.	Peso
%	Unit.
gr/cm ³	
2.4	1.56
4.6	1.78
5.9	1.86



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3					
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63			10.9	0.6		14.5	0.8					25.5	1.3	
0.05	1.27			18.2	0.9		25.5	1.3					43.8	2.3	
0.075	1.9			21.9	1.1		40.2	2.1					58.5	3.0	
0.1	2.54	1360	32.9	1.7		2.4	62.2	3.2		4.6	80.4	4.2		5.9	
0.2	5.08	2040	40.2	2.1		2.0	76.8	4.0		3.8	102.4	5.3		5.0	
0.3	7.62		43.8	2.3			102.4	5.3			128.0	6.6			
0.4	10.16		51.2	2.6			131.6	6.8			157.2	8.1			
0.5	12.7		58.5	3.0			168.1	8.7			190.0	9.8			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.87 %
CBR 95% D.Máx.
5.75 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 31/10/2024 Identificación: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5			5			5		
Nº golpes por capa	12			25			56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse		D. de M	Antes de mojarse		D. de M	Antes de mojarse		D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	10250	10645		11685	11200	11880		12300	
Peso Molde (g)	6250	6250		7310	7310	7300		7300	
Peso muestra húmeda (g)	4000	4395		4375	3890	4580		5000	
Volumen de la muestra cm³	2123.33	2123.332		2113.61	2113.61	2131.25		2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.88	2.07		2.07	1.84	2.15		2.35	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	77.52	78.5	80.65	79.5	80.4	80.15	82.2	81.00	82.6
Peso muestra seca + tara (g)	69.25	67.2	70.24	70.4	70.29	72.75	73.99	70.12	74.83
Peso del agua (g)	8.27	11.3	10.41	9.1	10.11	7.4	8.21	10.88	7.77
Peso de tara (g)	12.70	12.60	13.15	12.65	13.10	12.55	13.20	12.65	12.50
Peso de la muestra seca (g)	56.55	54.6	57.09	57.75	57.19	60.2	60.79	57.47	62.33
Contenido humedad (%)	14.62	20.70	18.23	15.76	17.68	12.29	13.51	18.93	12.47
Promedio cont. Humedad (%)	17.66	18.23		16.72	12.29	16.22		12.47	
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.60	1.75		1.77	1.64	1.85		2.09	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
16-may	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
17-may	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
18-may	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
19-may	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
20-may	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm³
2.1	1.60
4.0	1.77
5.6	1.85



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3				
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0			
0.025	0.63			10.9	0.6		14.5	0.8		25.5	1.3			
0.05	1.27			18.2	0.9		25.5	1.3		43.8	2.3			
0.075	1.9			21.9	1.1		40.2	2.1		58.5	3.0			
0.1	2.54	1360	29.2	1.5		2.1	54.8	2.8		4.0	76.8	4.0		5.6
0.2	5.08	2040	40.2	2.1		2.0	80.4	4.2		3.9	106.0	5.5		5.2
0.3	7.62		43.8	2.3			95.1	4.9			131.6	6.8		
0.4	10.16		51.2	2.6			109.7	5.7			164.5	8.5		
0.5	12.7		58.5	3.0			131.6	6.8			182.7	9.4		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.01 %
CBR 95% D.Máx.
5.63 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasif.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 04/11/2024 Identificación: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5			5			5		
Nº golpes por capa	12			25			56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10250	10645	11685	11200	11880	12300			
Peso Molde (g)	6250	6250	7310	7310	7300	7300			
Peso muestra húmeda (g)	4000	4395	4375	3890	4580	5000			
Volumen de la muestra cm³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25			
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.88	2.07	2.07	1.84	2.15	2.35			
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	77.52	78.5	80.65	79.5	80.4	80.15	82.2	81.00	82.6
Peso muestra seca + tara (g)	69.25	67.2	70.24	70.4	70.29	72.75	73.99	70.12	74.83
Peso del agua (g)	8.27	11.3	10.41	9.1	10.11	7.4	8.21	10.88	7.77
Peso de tara (g)	12.70	12.60	13.15	12.65	13.10	12.55	13.20	12.65	12.50
Peso de la muestra seca (g)	56.55	54.6	57.09	57.75	57.19	60.2	60.79	57.47	62.33
Contenido humedad (%)	14.62	20.70	18.23	15.76	17.68	12.29	13.51	18.93	12.47
Promedio cont. Humedad (%)	17.66	18.23		16.72	12.29		16.22		12.47
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.60	1.75	1.77	1.64	1.85	2.09			

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE Nº 1			MOLDE Nº 2			MOLDE Nº 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
16-may	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
17-may	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
18-may	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
19-may	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
20-may	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm³
2.3	1.60
4.0	1.77
5.6	1.85



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE Nº 1				MOLDE Nº 2				MOLDE Nº 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0			0.0	0				0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63			10.9	0.6				14.5	0.8			25.5	1.3		
0.05	1.27			18.2	0.9				25.5	1.3			43.8	2.3		
0.075	1.9			21.9	1.1				40.2	2.1			58.5	3.0		
0.1	2.54	1360	31.0	1.6		2.3	54.8	2.8		4.0	76.8	4.0			5.6	
0.2	5.08	2040	42.0	2.2		2.1	80.4	4.2		3.9	106.0	5.5			5.2	
0.3	7.62		43.8	2.3			95.1	4.9			131.6	6.8				
0.4	10.16		51.2	2.6			109.7	5.7			164.5	8.5				
0.5	12.7		58.5	3.0			131.6	6.8			182.7	9.4				



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.94 %
CBR 95% D.Máx.
5.62 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel			Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 04/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita		A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10180	10700	11710	11995	11800	12225	
Peso Molde (g)	6240	6240	7315	7315	7295	7295	
Peso muestra húmeda (g)	3940	4460	4395	4680	4505	4930	
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.86	2.10	2.08	2.21	2.11	2.31	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	79.1	77.52	80.45	79.25	80.42	79.85	81.95
Peso muestra seca + tara (g)	69.25	67.2	70.24	70.4	70.29	72.75	73.99
Peso del agua (g)	9.85	10.32	10.21	8.85	10.13	7.1	7.96
Peso de tara (g)	12.4	12.49	13.10	12.52	13.15	12.63	13.1
Peso de la muestra seca (g)	56.85	54.71	57.14	57.88	57.14	60.12	60.89
Contenido humedad (%)	17.33	18.86	17.87	15.29	17.73	11.81	13.07
Promedio cont. Humedad (%)	18.09	17.87		16.51	11.81	16.10	13.39
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.57	1.78	1.78	1.98	1.82	2.04	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
			16-may	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21
16-may	11:50	0	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
17-may	08:30	1	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
18-may	08:30	2	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
19-may	09:00	3	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94
20-may	08:00	4									



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
2.1	1.57
4.0	1.78
5.1	1.82

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63			10.9	0.6		14.5	0.8		12.10	1.21		25.5	1.3		
0.05	1.27			18.2	0.9		25.5	1.3		43.8	2.3					
0.075	1.9			21.9	1.1		40.2	2.1		58.5	3.0					
0.1	2.54	1360	21.9	1.1		1.6	54.8	2.8		4.0	69.5	3.6			5.1	
0.2	5.08	2040	43.8	2.3		2.1	80.4	4.2		3.9	98.7	5.1			4.8	
0.3	7.62		43.8	2.3			102.4	5.3			128.0	6.6				
0.4	10.16		51.2	2.6			131.6	6.8			157.2	8.1				
0.5	12.7		58.5	3.0			168.1	8.7			190.0	9.8				



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.43 %
CBR 95% D.Máx.
5.31 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 04/11/2024 Identificación: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10180	10700	11710	11995	11800	12225	
Peso Molde (g)	6240	6240	7315	7315	7295	7295	
Peso muestra húmeda (g)	3940	4460	4395	4680	4505	4930	
Volumen de la muestra cm³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.86	2.10	2.08	2.21	2.11	2.31	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	79.1	77.52	80.45	79.25	80.42	79.85	81.95
Peso muestra seca + tara (g)	69.25	67.2	70.24	70.4	70.29	72.75	73.99
Peso del agua (g)	9.85	10.32	10.21	8.85	10.13	7.1	7.96
Peso de tara (g)	12.4	12.49	13.10	12.52	13.15	12.63	13.1
Peso de la muestra seca (g)	56.85	54.71	57.14	57.88	57.14	60.12	60.89
Contenido humedad (%)	17.33	18.86	17.87	15.29	17.73	11.81	13.07
Promedio cont. Humedad (%)	18.09	17.87	16.51	11.81	16.10	13.07	13.39
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.57	1.78	1.78	1.98	1.82	2.04	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
10.00	1.96

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
			16-may	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00
16-may	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
17-may	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
18-may	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
19-may	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
20-may	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94



C.B.R.	Peso
%	Unit.
gr/cm³	
2.1	1.57
4.0	1.78
5.1	1.82

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0			0.0	0				0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63			10.9	0.6				14.5	0.8			25.5	1.3		
0.05	1.27			18.2	0.9				25.5	1.3			43.8	2.3		
0.075	1.9			21.9	1.1				40.2	2.1			58.5	3.0		
0.1	2.54	1360	21.9	1.1		1.6	54.8	2.8		4.0	69.5	3.6		5.1		
0.2	5.08	2040	43.8	2.3		2.1	80.4	4.2		3.9	98.7	5.1		4.8		
0.3	7.62		43.8	2.3			102.4	5.3			128.0	6.6				
0.4	10.16		51.2	2.6			131.6	6.8			157.2	8.1				
0.5	12.7		58.5	3.0			168.1	8.7			190.0	9.8				



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.44 %
CBR 95% D.Máx.
5.32 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 07/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5		5		5			
Nº golpes por capa	12		25		56			
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.		
Peso muestra húm.+molde (g)	10360	10820	11810	12101	11950	12265		
Peso Molde (g)	6250	6250	7310	7310	7300	7300		
Peso muestra húmeda (g)	4110	4570	4500	4791	4650	4965		
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.15	2.13	2.27	2.18	2.33		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.		
Tara N°	1	2	3	1	2	3		
Peso muestra húm + tara (g)	78.5	77.92	82	80.65	82.95	83.15	84.1 81.25 80.72	
Peso muestra seca + tara (g)	69.86	68.25	71.62	70.65	72.52	74.25	73.85 70.83 73.32	
Peso del agua (g)	8.64	9.67	10.38	10	10.43	8.9	10.25 10.42 7.4	
Peso de tara (g)	12.65	13.12	12.95	13.10	13.52	12.45	13.10 12.49 12.40	
Peso de la muestra seca (g)	57.21	55.13	58.67	57.55	59	61.8	60.75 58.34 60.92	
Contenido humedad (%)	15.10	17.54	17.69	17.38	17.68	14.40	16.87 17.86 12.15	
Promedio cont. Humedad (%)	16.32		17.69	17.53		14.40	17.37	12.15
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.66		1.83	1.81		1.98	1.86	2.08

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.10	1.21	0.00	13.00	1.30	0.00
28-jun	08:30	1	15.91	1.59	3.28	15.65	1.57	3.05	15.20	1.52	1.89
29-jun	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.18	16.50	1.65	3.01
30-jun	09:00	3	16.75	1.68	4.00	15.82	1.58	3.20	16.67	1.67	3.15
01-jul	08:00	4	16.70	1.67	3.96	15.53	1.55	2.95	16.68	1.67	3.16



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.9	1.66
4.0	1.81
5.9	1.86

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	
0	0		0.0	0			0.0	0		0.0	0
0.025	0.63		10.9	0.6			18.2	0.9		25.5	1.3
0.05	1.27		14.5	0.8			29.2	1.5		47.5	2.5
0.075	1.9		21.9	1.1			43.8	2.3		62.2	3.2
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	54.8	2.8		4.0	80.4	4.2
0.2	5.08	2040	32.9	1.7	1.6	76.8	4.0		3.8	106.0	5.5
0.3	7.62		40.2	2.1			106.0	5.5		135.3	7.0
0.4	10.16		47.5	2.5			138.9	7.2		164.5	8.5
0.5	12.7		58.5	3.0			175.4	9.1		204.6	10.6



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.67 %
CBR 95% D.Máx.
5.66 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 07/11/2024	Identificacion:	2.87% Bischofita		A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5		5		5			
Nº golpes por capa	12		25		56			
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.		
Peso muestra húm.+molde (g)	10360	10820	11810	12101	11950	12265		
Peso Molde (g)	6250	6250	7310	7310	7300	7300		
Peso muestra húmeda (g)	4110	4570	4500	4791	4650	4965		
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.15	2.13	2.27	2.18	2.33		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.		
Tara N°	1	2	3	1	2	3		
Peso muestra húm + tara (g)	78.5	77.92	82	80.65	82.95	83.15	84.1 81.25 80.72	
Peso muestra seca + tara (g)	69.86	68.25	71.62	70.65	72.52	74.25	73.85 70.83 73.32	
Peso del agua (g)	8.64	9.67	10.38	10	10.43	8.9	10.25 10.42 7.4	
Peso de tara (g)	12.65	13.12	12.95	13.10	13.52	12.45	13.10 12.49 12.40	
Peso de la muestra seca (g)	57.21	55.13	58.67	57.55	59	61.8	60.75 58.34 60.92	
Contenido humedad (%)	15.10	17.54	17.69	17.38	17.68	14.40	16.87 17.86 12.15	
Promedio cont. Humedad (%)	16.32		17.69	17.53		14.40	17.37	12.15
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.66		1.83	1.81		1.98	1.86	2.08

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
27-jun	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.10	1.21	0.00
28-jun	08:30	1	15.91	1.59	3.28	15.65	1.57	3.05
29-jun	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.18
30-jun	09:00	3	16.75	1.68	4.00	15.82	1.58	3.20
01-jul	08:00	4	16.70	1.67	3.96	15.53	1.55	2.95



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
2.0	1.66
4.0	1.81
5.9	1.86

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3				
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0	
0.025	0.63		10.9	0.6			18.2	0.9			25.5	1.3	
0.05	1.27		14.5	0.8			29.2	1.5			47.5	2.5	
0.075	1.9		21.9	1.1			43.8	2.3			62.2	3.2	
0.1	2.54	1360	27.4	1.4	2.0	54.8	2.8		4.0	80.4	4.2		5.9
0.2	5.08	2040	32.9	1.7	1.6	76.8	4.0		3.8	106.0	5.5		5.2
0.3	7.62		40.2	2.1		106.0	5.5			135.3	7.0		
0.4	10.16		47.5	2.5		138.9	7.2			164.5	8.5		
0.5	12.7		58.5	3.0		175.4	9.1			204.6	10.6		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.61 %
CBR 95% D.Máx.
5.66 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 07/11/2024	Identificacion:	2.87% Bischofita		A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	
Peso muestra húm.+molde (g)	10365	10760	11750	12110	11950	12325	
Peso Molde (g)	6265	6265	7295	7295	7305	7305	
Peso muestra húmeda (g)	4100	4495	4455	4815	4645	5020	
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.93	2.12	2.11	2.28	2.18	2.36	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	80.05	78.80	80.95	79.50	82.96	83.15	82.65
Peso muestra seca + tara (g)	69.86	68.25	71.62	70.65	72.52	74.25	73.85
Peso del agua (g)	10.19	10.55	9.33	8.85	10.44	8.9	8.8
Peso de tara (g)	12.68	13.10	12.65	12.79	13.2	12.65	13.15
Peso de la muestra seca (g)	57.18	55.15	58.97	57.86	59.32	61.6	60.7
Contenido humedad (%)	17.82	19.13	15.82	15.30	17.60	14.45	14.50
Promedio cont. Humedad (%)	18.48		15.82		16.45		16.10
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.63		1.83		1.81		1.88
							2.09

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.10	1.21	0.00	13.00	1.30	0.00
28-jun	08:30	1	15.91	1.59	3.28	15.65	1.57	3.05	15.20	1.52	1.89
29-jun	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.18	16.50	1.65	3.01
30-jun	09:00	3	16.75	1.68	4.00	15.82	1.58	3.20	16.67	1.67	3.15
01-jul	08:00	4	16.70	1.67	3.96	15.53	1.55	2.95	16.68	1.67	3.16



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.9	1.63
4.0	1.81
5.6	1.88

PENETRACION			CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3				
				CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		10.9	0.6			18.2	0.9			25.5	1.3		
0.05	1.27		14.5	0.8			29.2	1.5			47.5	2.5		
0.075	1.9		21.9	1.1			47.5	2.5			62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	54.8	2.8		4.0	76.8	4.0		5.6
0.2	5.08	2040	34.7	1.8		1.7	73.1	3.8		3.6	102.4	5.3		5.0
0.3	7.62		42.0	2.2			106.0	5.5			128.0	6.6		
0.4	10.16		47.5	2.5			138.9	7.2			157.2	8.1		
0.5	12.7		58.5	3.0			168.1	8.7			197.3	10.2		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.67 %
CBR 95% D.Máx.
5.20 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 11/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10365	10760	11750	12110	11950	12325	
Peso Molde (g)	6265	6265	7295	7295	7305	7305	
Peso muestra húmeda (g)	4100	4495	4455	4815	4645	5020	
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.93	2.12	2.11	2.28	2.18	2.36	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	80.05	78.80	80.95	79.50	82.96	83.15	82.65
Peso muestra seca + tara (g)	69.86	68.25	71.62	70.65	72.52	74.25	73.85
Peso del agua (g)	10.19	10.55	9.33	8.85	10.44	8.9	8.8
Peso de tara (g)	12.68	13.10	12.65	12.79	13.2	12.65	13.15
Peso de la muestra seca (g)	57.18	55.15	58.97	57.86	59.32	61.6	60.7
Contenido humedad (%)	17.82	19.13	15.82	15.30	17.60	14.45	14.50
Promedio cont. Humedad (%)	18.48	15.82	16.45	14.45	16.10	17.70	12.80
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.63	1.83	1.81	1.99	1.88	2.09	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.10	1.21	0.00	13.00	1.30	0.00
28-jun	08:30	1	15.91	1.59	3.28	15.65	1.57	3.05	15.20	1.52	1.89
29-jun	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.18	16.50	1.65	3.01
30-jun	09:00	3	16.75	1.68	4.00	15.82	1.58	3.20	16.67	1.67	3.15
01-jul	08:00	4	16.70	1.67	3.96	15.53	1.55	2.95	16.68	1.67	3.16



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.7	1.63
4.2	1.81
5.6	1.88

PENETRACION			CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3				
				CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		10.9	0.6			18.2	0.9			25.5	1.3		
0.05	1.27		14.5	0.8			29.2	1.5			47.5	2.5		
0.075	1.9		21.9	1.1			47.5	2.5			62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	23.7	1.2		1.7	56.7	2.9		4.2	76.8	4.0		5.6
0.2	5.08	2040	34.7	1.8		1.7	75.0	3.9		3.7	102.4	5.3		5.0
0.3	7.62		42.0	2.2			106.0	5.5			128.0	6.6		
0.4	10.16		47.5	2.5			138.9	7.2			157.2	8.1		
0.5	12.7		58.5	3.0			168.1	8.7			197.3	10.2		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.76 %
CBR 95% D.Máx.
5.24 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 11/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.
Peso muestra húm.+molde (g)	10260	10700	11710	12095	11950	12263
Peso Molde (g)	6225	6225	7310	7310	7305	7305
Peso muestra húmeda (g)	4035	4475	4400	4785	4645	4958
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.90	2.11	2.08	2.26	2.18	2.33
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	80.10	79.15	80.90	80.22	81.73	82.10
Peso muestra seca + tara (g)	69.56	67.73	70.93	70.53	71.41	73.50
Peso del agua (g)	10.545	11.425	9.97	9.695	10.325	8.6
Peso de tara (g)	12.60	12.70	13.20	12.80	13.05	12.55
Peso de la muestra seca (g)	56.955	55.025	57.73	57.725	58.355	60.95
Contenido humedad (%)	18.51	20.76	17.27	16.80	17.69	14.11
Promedio cont. Humedad (%)	19.64		17.27	17.24	14.11	15.03
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.59		1.80	1.78	1.98	1.89
						2.06

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
01-jul	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
02-jul	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
03-jul	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
04-jul	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
05-jul	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94

C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.59
4.0	1.78
6.2	1.89



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63			3.5	0.2		18.2	0.9		25.5	1.3		25.5	1.3		
0.05	1.27			14.5	0.8		25.5	1.3		43.8	2.3		43.8	2.3		
0.075	1.9			18.2	0.9		40.2	2.1		62.2	3.2		62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	54.8	2.8		4.0	84.1	4.3		4.0	84.1	4.3
0.2	5.08	2040	38.3	2.0		1.9	71.3	3.7		3.5	98.7	5.1		3.5	98.7	5.1
0.3	7.62		43.8	2.3			95.1	4.9			131.6	6.8			131.6	6.8
0.4	10.16		47.5	2.5			128.0	6.6			168.1	8.7			168.1	8.7
0.5	12.7		58.5	3.0			164.5	8.5			197.3	10.2			197.3	10.2



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.94 %
CBR 95% D.Máx.
5.56 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 11/11/2024 Identificación: 2.87% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.
Peso muestra húm.+molde (g)	10260	10700	11710	12095	11950	12263
Peso Molde (g)	6225	6225	7310	7310	7305	7305
Peso muestra húmeda (g)	4035	4475	4400	4785	4645	4958
Volumen de la muestra cm³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.90	2.11	2.08	2.26	2.18	2.33
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	80.10	79.15	80.90	80.22	81.73	82.10
Peso muestra seca + tara (g)	69.56	67.73	70.93	70.53	71.41	73.50
Peso del agua (g)	10.545	11.425	9.97	9.695	10.325	8.6
Peso de tara (g)	12.60	12.70	13.20	12.80	13.05	12.55
Peso de la muestra seca (g)	56.955	55.025	57.73	57.725	58.355	60.95
Contenido humedad (%)	18.51	20.76	17.27	16.80	17.69	14.11
Promedio cont. Humedad (%)	19.64	17.27	17.24	14.11	15.03	12.89
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.59	1.80	1.78	1.98	1.89	2.06

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
01-jul	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
02-jul	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
03-jul	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
04-jul	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
05-jul	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm³
2.1	1.59
4.3	1.78
6.2	1.89



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63			3.5	0.2		18.2	0.9		25.5	1.3		25.5	1.3		
0.05	1.27			14.5	0.8		25.5	1.3		43.8	2.3		43.8	2.3		
0.075	1.9			18.2	0.9		40.2	2.1		62.2	3.2		62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	29.2	1.5		2.1	58.5	3.0		4.3	84.1	4.3		4.3	84.1	6.2
0.2	5.08	2040	38.3	2.0		1.9	71.3	3.7		3.5	98.7	5.1		3.5	98.7	4.8
0.3	7.62		43.8	2.3			95.1	4.9			131.6	6.8			131.6	6.8
0.4	10.16		47.5	2.5			128.0	6.6			168.1	8.7			168.1	8.7
0.5	12.7		58.5	3.0			164.5	8.5			197.3	10.2			197.3	10.2



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.93 %
CBR 95% D.Máx.
5.64 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 14/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10300	10750	11725	12100	11950	12210	
Peso Molde (g)	6225	6225	7300	7300	7290	7290	
Peso muestra húmeda (g)	4075	4525	4425	4800	4660	4920	
Volumen de la muestra cm³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.92	2.13	2.09	2.27	2.19	2.31	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	80.05	77.95	80.85	79.20	82.05	82.35	82.20
Peso muestra seca + tara (g)	69.56	67.73	70.93	70.53	71.41	73.50	73.92
Peso del agua (g)	10.495	10.225	9.92	8.675	10.645	8.85	8.28
Peso de tara (g)	12.68	13.1	12.65	13.1	12.49	12.4	13.25
Peso de la muestra seca (g)	56.875	54.625	58.28	57.425	58.915	61.1	60.67
Contenido humedad (%)	18.45	18.72	17.02	15.11	18.07	14.48	13.65
Promedio cont. Humedad (%)	18.59	17.02	16.59	14.48	16.84	13.23	
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.62	1.82	1.80	1.98	1.87	2.04	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
10.00	1.96



FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm³		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION					
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%				
01-jul	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00	2.0	1.62		
02-jul	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92	3.8	1.80		
03-jul	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92	5.4	1.87		
04-jul	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93				
05-jul	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94				

C.B.R.										
PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	C.B.R. CORREG						
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8		
0.05	1.27		14.5	0.8			25.5	1.3		
0.075	1.9		21.9	1.1			40.2	2.1		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	51.2	2.6		3.8	73.1
0.2	5.08	2040	40.2	2.1	2.0	65.8	3.4		3.2	98.7
0.3	7.62		40.2	2.1		95.1	4.9			120.7
0.4	10.16		47.5	2.5		128.0	6.6			168.1
0.5	12.7		58.5	3.0		164.5	8.5			190.0



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.36 %
CBR 95% D.Máx.
5.04 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 14/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10300	10750	11725	12100	11950	12210	
Peso Molde (g)	6225	6225	7300	7300	7290	7290	
Peso muestra húmeda (g)	4075	4525	4425	4800	4660	4920	
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.92	2.13	2.09	2.27	2.19	2.31	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	80.05	77.95	80.85	79.20	82.05	82.35	82.20
Peso muestra seca + tara (g)	69.56	67.73	70.93	70.53	71.41	73.50	73.92
Peso del agua (g)	10.495	10.225	9.92	8.675	10.645	8.85	8.28
Peso de tara (g)	12.68	13.1	12.65	13.1	12.49	12.4	13.25
Peso de la muestra seca (g)	56.875	54.625	58.28	57.425	58.915	61.1	60.67
Contenido humedad (%)	18.45	18.72	17.02	15.11	18.07	14.48	13.65
Promedio cont. Humedad (%)	18.59	17.02	16.59	14.48	16.84	13.23	
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.62	1.82	1.80	1.98	1.87	2.04	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96



FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION					
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%				
01-jul	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00	1.9	1.62		
02-jul	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92	3.8	1.80		
03-jul	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92	5.4	1.87		
04-jul	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93				
05-jul	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94				

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27		14.5	0.8			25.5	1.3			43.8	2.3		
0.075	1.9		21.9	1.1			40.2	2.1			54.8	2.8		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	51.2	2.6		3.8	73.1	3.8		5.4	
0.2	5.08	2040	36.5	1.9	1.8	65.8	3.4		3.2	98.7	5.1		4.8	
0.3	7.62		40.2	2.1		95.1	4.9			120.7	6.2			
0.4	10.16		47.5	2.5		128.0	6.6			168.1	8.7			
0.5	12.7		58.5	3.0		164.5	8.5			190.0	9.8			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.44 %
CBR 95% D.Máx.
5.09 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 14/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5		5		5			
Nº golpes por capa	12		25		56			
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.		
Peso muestra húm.+molde (g)	10360	10820	11810	12101	11950	12265		
Peso Molde (g)	6250	6250	7310	7310	7300	7300		
Peso muestra húmeda (g)	4110	4570	4500	4791	4650	4965		
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.15	2.13	2.27	2.18	2.33		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.		
Tara N°	1	2	3	1	2	3		
Peso muestra húm + tara (g)	78.5	77.92	82	80.65	82.95	83.15	84.1 81.25 80.72	
Peso muestra seca + tara (g)	69.86	68.25	71.62	70.65	72.52	74.25	73.85 70.83 73.32	
Peso del agua (g)	8.64	9.67	10.38	10	10.43	8.9	10.25 10.42 7.4	
Peso de tara (g)	12.65	13.12	12.95	13.10	13.52	12.45	13.10 12.49 12.40	
Peso de la muestra seca (g)	57.21	55.13	58.67	57.55	59	61.8	60.75 58.34 60.92	
Contenido humedad (%)	15.10	17.54	17.69	17.38	17.68	14.40	16.87 17.86 12.15	
Promedio cont. Humedad (%)	16.32		17.69	17.53		14.40	17.37	12.15
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.66		1.83	1.81		1.98	1.86	2.08

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
27-jun	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.10	1.21	0.00
28-jun	08:30	1	15.91	1.59	3.28	15.65	1.57	3.05
29-jun	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.18
30-jun	09:00	3	16.75	1.68	4.00	15.82	1.58	3.20
01-jul	08:00	4	16.70	1.67	3.96	15.53	1.55	2.95



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.9	1.66
4.0	1.81
5.9	1.86

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0
0.025	0.63		10.9	0.6			18.2	0.9			25.5	1.3
0.05	1.27		14.5	0.8			29.2	1.5			47.5	2.5
0.075	1.9		21.9	1.1			43.8	2.3			62.2	3.2
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	54.8	2.8		4.0	80.4	4.2	5.9
0.2	5.08	2040	32.9	1.7	1.6	76.8	4.0		3.8	106.0	5.5	5.2
0.3	7.62		40.2	2.1		106.0	5.5			135.3	7.0	
0.4	10.16		47.5	2.5		138.9	7.2			164.5	8.5	
0.5	12.7		58.5	3.0		175.4	9.1			204.6	10.6	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.67 %
CBR 95% D.Máx.
5.66 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 18/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita			A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.
Peso muestra húm.+molde (g)	10260	10700	11710	12095	11950	12263
Peso Molde (g)	6225	6225	7310	7310	7305	7305
Peso muestra húmeda (g)	4035	4475	4400	4785	4645	4958
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.90	2.11	2.08	2.26	2.18	2.33
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	80.10	79.15	80.90	80.22	81.73	82.10
Peso muestra seca + tara (g)	69.56	67.73	70.93	70.53	71.41	73.50
Peso del agua (g)	10.545	11.425	9.97	9.695	10.325	8.6
Peso de tara (g)	12.60	12.70	13.20	12.80	13.05	12.55
Peso de la muestra seca (g)	56.955	55.025	57.73	57.725	58.355	60.95
Contenido humedad (%)	18.51	20.76	17.27	16.80	17.69	14.11
Promedio cont. Humedad (%)	19.64		17.27	17.24	14.11	15.03
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.59		1.80	1.78	1.98	1.89
						2.06

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
01-jul	11:50	0	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21	0.00
02-jul	08:30	1	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
03-jul	08:30	2	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
04-jul	09:00	3	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
05-jul	08:00	4	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94

C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.59
4.0	1.78
6.3	1.89



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63			3.5	0.2		18.2	0.9		25.5	1.3		25.5	1.3		
0.05	1.27			14.5	0.8		25.5	1.3		43.8	2.3		43.8	2.3		
0.075	1.9			18.2	0.9		40.2	2.1		62.2	3.2		62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	54.8	2.8		4.0	85.9	4.4		4.0	85.9	4.4
0.2	5.08	2040	38.3	2.0		1.9	71.3	3.7		3.5	96.9	5.0		3.5	96.9	5.0
0.3	7.62		43.8	2.3			95.1	4.9			131.6	6.8			131.6	6.8
0.4	10.16		47.5	2.5			128.0	6.6			168.1	8.7			168.1	8.7
0.5	12.7		58.5	3.0			164.5	8.5			197.3	10.2			197.3	10.2



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.09 %
CBR 95% D.Máx.
5.66 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel			Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 18/11/2024	Identificacion: 2.87% Bischofita		A-4-(8)	10.00	1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10180	10700	11710	11995	11800	12225	
Peso Molde (g)	6240	6240	7315	7315	7295	7295	
Peso muestra húmeda (g)	3940	4460	4395	4680	4505	4930	
Volumen de la muestra cm ³	2123.33	2123.332	2113.61	2113.61	2131.25	2131.25	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.86	2.10	2.08	2.21	2.11	2.31	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	79.1	77.52	80.45	79.25	80.42	79.85	81.95
Peso muestra seca + tara (g)	69.25	67.2	70.24	70.4	70.29	72.75	73.99
Peso del agua (g)	9.85	10.32	10.21	8.85	10.13	7.1	7.96
Peso de tara (g)	12.4	12.49	13.10	12.52	13.15	12.63	13.1
Peso de la muestra seca (g)	56.85	54.71	57.14	57.88	57.14	60.12	60.89
Contenido humedad (%)	17.33	18.86	17.87	15.29	17.73	11.81	13.07
Promedio cont. Humedad (%)	18.09	17.87		16.51	11.81	16.10	13.39
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.57	1.78	1.78	1.98	1.82	2.04	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
10.00	1.96

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
			16-may	12.09	1.21	0.00	12.21	1.22	0.00	12.10	1.21
16-may	11:50	0	16.91	1.69	4.14	15.61	1.56	2.92	15.50	1.55	2.92
17-may	08:30	1	16.75	1.68	4.00	15.80	1.58	3.08	16.66	1.67	3.92
18-may	08:30	2	16.73	1.67	3.99	15.82	1.58	3.10	16.67	1.67	3.93
19-may	09:00	3	16.66	1.67	3.93	15.81	1.58	3.09	16.69	1.67	3.94
20-may	08:00	4									



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
2.3	1.57
4.0	1.78
5.1	1.82

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63			10.9	0.6		14.5	0.8		12.21	1.22		15.50	1.55		
0.05	1.27			18.2	0.9		25.5	1.3		15.61	1.56		16.66	1.67		
0.075	1.9			21.9	1.1		40.2	2.1		16.73	1.67		16.67	1.67		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	54.8	2.8		15.82	1.58		4.0	69.5	3.6	5.1
0.2	5.08	2040	47.5	2.5		2.3	80.4	4.2		15.81	1.58		3.9	98.7	5.1	4.8
0.3	7.62		51.2	2.6			102.4	5.3		16.69	1.67		128.0	6.6		
0.4	10.16		51.2	2.6			131.6	6.8		16.67	1.67		157.2	8.1		
0.5	12.7		58.5	3.0			168.1	8.7		190.0	9.8					



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.35 %
CBR 95% D.Máx.
5.29 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 16/05/2024 Identificacion: 5% Bischofita	A-4-(8)	10.00	1.97

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11200	11575	11680	11870	12730	12985	
Peso Molde (g)	7220	7220	7280	7280	7985	7985	
Peso muestra húmeda (g)	3980	4355	4400	4590	4745	5000	
Volumén de la muestra cm³	2119.30	2119.301	2115.43	2115.433	2088.58	2088.58	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.88	2.05	2.08	2.17	2.27	2.39	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	75.28	76.59	75.69	74.96	74.45	75.56	76.8 76.52 76.92
Peso muestra seca + tara (g)	66.97	64.98	66.77	67.9	66.13	67.56	70.11 67.04 69.15
Peso del agua (g)	8.31	11.61	8.92	7.06	8.32	8	6.69 9.48 7.77
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1 12.49 12.40
Peso de la muestra seca (g)	54.25	52.35	53.68	55.11	53.08	55.04	57.01 54.55 56.75
Contenido humedad (%)	15.32	22.18	16.62	12.81	15.67	14.53	11.73 17.38 13.69
Promedio cont. Humedad (%)	18.75	16.62		14.24	14.53	14.56	13.69
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.58	1.76	1.82	1.89	1.98	2.11	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
10.00	1.97

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
			16-may	11:50	0	13.29	1.33	0.00	10.53	1.05	0.00
16-may	11:50	0	13.29	1.33	0.00	10.53	1.05	0.00	13.91	1.39	0.00
17-may	08:30	1	16.61	1.66	2.85	13.60	1.36	2.64	17.78	1.78	3.32
18-may	08:30	2	16.72	1.67	2.95	13.77	1.38	2.78	18.02	1.80	3.53
19-may	09:00	3	16.79	1.68	3.01	13.87	1.39	2.87	18.38	1.84	3.84
20-may	08:00	4	16.80	1.68	3.01	13.92	1.39	2.91	18.47	1.85	3.92



C.B.R.	Peso
%	Unit.
gr/cm³	
1.5	1.58
3.6	1.82
4.7	1.98

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0			0.0	0				0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63			7.2	0.4				10.9	0.6			10.9	0.6		
0.05	1.27			9.8	0.5				18.2	0.9			21.9	1.1		
0.075	1.9			16.4	0.8				25.5	1.3			36.5	1.9		
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	32.9	1.7		2.4	51.2	2.6		3.8		
0.2	5.08	2040	31.0	1.6		1.5	73.1	3.8		3.6	95.1	4.9		4.7		
0.3	7.62		40.2	2.1			95.1	4.9			117.0	6.0				
0.4	10.16		51.2	2.6			117.0	6.0			131.6	6.8				
0.5	12.7		58.5	3.0			138.9	7.2			157.2	8.1				



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
5 %
CBR 95% D.Máx.
4 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel			Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 27/06/2024	Identificacion: 5% Bischofita		A-4-(8)	9.80	1.97

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11300	11610	11650	11915	12795	12995	
Peso Molde (g)	7220	7220	7280	7280	7985	7985	
Peso muestra húmeda (g)	4080	4390	4370	4635	4810	5010	
Volumen de la muestra cm³	2119.30	2119.301	2115.43	2115.433	2088.58	2088.58	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.93	2.07	2.07	2.19	2.30	2.40	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	76.00	73.85	77.55	72.00	73.25	74.15	77
Peso muestra seca + tara (g)	67.86	63.42	69.35	65.55	64.58	67.25	70.58
Peso del agua (g)	8.14	10.43	8.2	6.45	8.67	6.9	6.42
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1
Peso de la muestra seca (g)	55.14	50.79	56.26	52.76	51.53	54.73	57.48
Contenido humedad (%)	14.76	20.54	14.58	12.23	16.83	12.61	11.17
Promedio cont. Humedad (%)	17.65		14.58	14.53		12.61	15.45
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.64		1.81	1.80		1.95	1.99
							2.13

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
9.80	1.97

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
27-jun	11:50	0	13.15	1.32	0.00	10.43	1.04	0.00
28-jun	08:30	1	16.51	1.65	2.89	13.50	1.35	2.64
29-jun	08:30	2	16.62	1.66	2.98	13.67	1.37	2.78
30-jun	09:00	3	16.79	1.68	3.13	13.77	1.38	2.87
01-jul	08:00	4	16.81	1.68	3.14	13.81	1.38	2.90
							5.00	0.50
							-7.48	



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm³
2.1	1.64
3.8	1.80
4.7	1.99

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	
0	0		0.0	0			0.0	0		0.0	0
0.025	0.63		10.9	0.6			10.9	0.6		18.2	0.9
0.05	1.27		18.2	0.9			18.2	0.9		29.2	1.5
0.075	1.9		21.9	1.1			29.2	1.5		40.2	2.1
0.1	2.54	1360	29.2	1.5	2.1	43.8	2.3		3.2	54.8	2.8
0.2	5.08	2040	40.2	2.1	2.0	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9
0.3	7.62		47.5	2.5		102.4	5.3			124.3	6.4
0.4	10.16		54.8	2.8		128.0	6.6			146.2	7.6
0.5	12.7		69.5	3.6		146.2	7.6			175.4	9.1



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx	
5	%
CBR 95% D.Máx.	
4	%

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 01/07/2024	Identificacion: 5% Bischofita			A-4-(8)	9.80	1.97

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11250	11592.5	11665	11892.5	12763	12990	
Peso Molde (g)	7220	7220	7280	7280	7985	7985	
Peso muestra húmeda (g)	4030	4372.5	4385	4612.5	4777.5	5005	
Volumen de la muestra cm ³	2119.30	2119.301	2115.43	2115.433	2088.58	2088.58	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.90	2.06	2.07	2.18	2.29	2.40	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	75.64	75.22	76.62	73.48	73.85	74.86	76.90
Peso muestra seca + tara (g)	67.42	64.20	68.06	66.73	65.36	67.41	70.35
Peso del agua (g)	8.225	11.02	8.56	6.755	8.495	7.45	6.555
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1
Peso de la muestra seca (g)	54.695	51.57	54.97	53.935	52.305	54.885	57.245
Contenido humedad (%)	15.04	21.37	15.57	12.52	16.24	13.57	11.45
Promedio cont. Humedad (%)	18.20		15.57	14.38		13.57	15.01
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.61		1.79	1.81		1.92	1.99
							2.12

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
9.80	1.97

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
01-jul	11:50	0	13.15	1.32	0.00	11.53	1.15	0.00
02-jul	08:30	1	15.61	1.56	2.11	13.50	1.35	1.69
03-jul	08:30	2	16.23	1.62	2.65	13.65	1.37	1.82
04-jul	09:00	3	16.29	1.63	2.70	13.77	1.38	1.92
05-jul	08:00	4	16.31	1.63	2.71	13.79	1.38	1.94
							17.02	1.70
							17.38	1.74
							17.47	1.75
							3.24	3.55
							40.2	2.1
							18.2	0.9
							29.2	1.5
							54.8	2.8
							124.3	6.4
							146.2	7.6
							175.4	9.1



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
2.1	1.61
3.8	1.81
4.7	1.99

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0
0.025	0.63		10.9	0.6			10.9	0.6			18.2
0.05	1.27		18.2	0.9			18.2	0.9			29.2
0.075	1.9		21.9	1.1			29.2	1.5			40.2
0.1	2.54	1360	29.2	1.5	2.1	43.8	2.3		3.2	54.8	2.8
0.2	5.08	2040	40.2	2.1	2.0	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9
0.3	7.62		47.5	2.5		102.4	5.3			124.3	6.4
0.4	10.16		54.8	2.8		128.0	6.6			146.2	7.6
0.5	12.7		69.5	3.6		146.2	7.6			175.4	9.1



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx	
5	%
CBR 95% D.Máx.	
4	%

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 20/06/2024 Identificacion: 7% Bischofita	A-4-(8)	8.69	2.03

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas		5		5		5	
Nº golpes por capa		12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA		Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)		11645	12210	11860	12480	12180	12670
Peso Molde (g)		8040	8040	8065	8065	7960	7960
Peso muestra húmeda (g)		3605	4170	3795	4415	4220	4710
Volumen de la muestra cm³		2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm³)		1.71	1.97	1.80	2.09	2.00	2.23
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1
Peso muestra húm + tara (g)	78.94	78.7	79.77	79.51	77.84	81	79.1
Peso muestra seca + tara (g)	68.9	67.22	71.34	69.26	65.92	71.99	71.3
Peso del agua (g)	10.04	11.48	8.43	10.25	11.92	9.01	7.8
Peso de tara (g)	12.67	12.39	12.67	12.51	12.72	12.76	13.27
Peso de la muestra seca (g)	56.23	54.83	58.67	56.75	53.2	59.23	58.03
Contenido humedad (%)	17.86	20.94	14.37	18.06	22.41	15.21	13.44
Promedio cont. Humedad (%)	19.40	14.37		20.23		15.21	14.80
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.43		1.73	1.49		1.81	1.74
							2.02

Hum. Opt. %	Peso Unit. gr/cm³
8.69	2.03

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE Nº 1			MOLDE Nº 2			MOLDE Nº 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
20-jun	11:50	0	12.06	1.21	0.00	11.20	1.12	0.00	14.04	1.40	0.00
21-jun	08:30	1	12.93	1.29	0.75	11.87	1.19	0.58	15.69	1.57	1.42
22-jun	08:30	2	13.80	1.38	0.75	12.54	1.25	1.15	17.34	1.73	2.83
23-jun	09:00	3	14.67	1.47	0.75	13.21	1.32	1.73	18.99	1.90	4.25
24-jun	08:00	4	15.55	1.56	0.76	13.87	1.39	2.29	19.05	1.91	4.30



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm³
1.1	1.43
1.6	1.49
2.4	1.74

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE Nº 1				MOLDE Nº 2				MOLDE Nº 3					
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63			3.5	0.2		3.5	0.2					10.9	0.6	
0.05	1.27			7.6	0.4		10.9	0.6					18.2	0.9	
0.075	1.9			10.9	0.6		18.2	0.9					29.2	1.5	
0.1	2.54	1360	14.5	0.8		1.1	21.9	1.1		1.6	32.9	1.7		2.4	
0.2	5.08	2040	21.9	1.1		1.1	29.2	1.5		1.4	43.8	2.3		2.1	
0.3	7.62		25.5	1.3			34.7	1.8			51.2	2.6			
0.4	10.16		29.2	1.5			36.5	1.9			58.5	3.0			
0.5	12.7		32.9	1.7			40.2	2.1			65.8	3.4			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
4 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 27/06/2024 Identificacion: 7% Bischofita	A-4-(8)	8.69	2.03

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas		5		5		5	
Nº golpes por capa		12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA		Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)		11682	12265	12055	12520	12230	12710
Peso Molde (g)		8040	8040	8065	8065	7960	7960
Peso muestra húmeda (g)		3642	4225	3990	4455	4270	4750
Volumen de la muestra cm³		2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm³)		1.72	2.00	1.89	2.11	2.02	2.25
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1
Peso muestra húm + tara (g)	77.15	80.72	81.35	81.52	84.35	86.35	72.35
Peso muestra seca + tara (g)	67.25	68.88	72.69	71.25	71.65	76.35	64.35
Peso del agua (g)	9.9	11.84	8.66	10.27	12.7	10	8
Peso de tara (g)	12.67	12.39	12.67	12.51	12.72	12.76	13.27
Peso de la muestra seca (g)	54.58	56.49	60.02	58.74	58.93	63.59	51.08
Contenido humedad (%)	18.14	20.96	14.43	17.48	21.55	15.73	15.66
Promedio cont. Humedad (%)	19.55	14.43		19.52	15.73	15.84	12.69
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.44	1.75		1.58	1.82	1.75	2.00

Hum. Opt. %	Peso Unit. gr/cm³
8.69	2.03

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	12.15	1.22	0.00	11.20	1.12	0.00	12.00	1.20	0.00
28-jun	08:30	1	12.36	1.24	0.18	11.87	1.19	0.58	13.65	1.37	1.42
29-jun	08:30	2	13.23	1.32	0.93	12.54	1.25	1.15	15.30	1.53	2.83
30-jun	09:00	3	14.10	1.41	1.67	13.21	1.32	1.73	16.95	1.70	4.25
01-jul	08:00	4	15.55	1.56	2.92	13.25	1.33	1.76	17.05	1.71	4.34



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm³
1.2	1.44
1.6	1.58
1.9	1.75

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3					
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63			3.5	0.2		7.2	0.4		10.9	0.6				
0.05	1.27			9.4	0.5		12.7	0.7		16.0	0.8				
0.075	1.9			14.5	0.8		18.2	0.9		21.9	1.1				
0.1	2.54	1360	16.4	0.8		1.2	21.9	1.1		1.6	25.5	1.3		1.9	
0.2	5.08	2040	21.9	1.1		1.1	27.4	1.4		1.3	36.5	1.9		1.8	
0.3	7.62		25.5	1.3			31.0	1.6			42.0	2.2			
0.4	10.16		27.4	1.4			34.7	1.8			51.2	2.6			
0.5	12.7		29.2	1.5			36.5	1.9			58.5	3.0			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
3 %
CBR 95% D.Máx.
2 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 01/07/2024 Identificacion: 7% Bischofita	A-4-(8)	8.69	2.03

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas		5		5		5	
Nº golpes por capa		12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA		Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	11664	12238	11958	12500	12205	12690	
Peso Molde (g)	8040	8040	8065	8065	7960	7960	
Peso muestra húmeda (g)	3623.5	4197.5	3892.5	4435	4245	4730	
Volumen de la muestra cm³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.72	1.99	1.84	2.10	2.01	2.24	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1
Peso muestra húm + tara (g)	78.05	79.71	80.56	80.52	81.10	83.68	75.73
Peso muestra seca + tara (g)	68.08	68.05	72.02	70.26	68.79	74.17	67.83
Peso del agua (g)	9.97	11.66	8.545	10.26	12.31	9.505	7.9
Peso de tara (g)	12.67	12.39	12.67	12.51	12.72	12.76	13.27
Peso de la muestra seca (g)	55.405	55.66	59.345	57.745	56.065	61.41	54.555
Contenido humedad (%)	17.99	20.95	14.40	17.77	21.96	15.48	14.48
Promedio cont. Humedad (%)	19.47	14.40	19.86	15.48	15.29	11.68	16.09
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.44	1.74	1.54	1.82	1.74	2.01	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
8.69	2.03

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
01-jul	11:50	0	12.06	1.21	0.00	11.20	1.12	0.00	13.00	1.30	0.00
02-jul	08:30	1	12.93	1.29	0.75	11.87	1.19	0.58	14.65	1.47	1.42
03-jul	08:30	2	13.80	1.38	1.49	12.54	1.25	1.15	16.30	1.63	2.83
04-jul	09:00	3	14.67	1.47	2.24	13.21	1.32	1.73	16.35	1.64	2.88
05-jul	08:00	4	14.77	1.48	2.33	13.87	1.39	2.29	16.40	1.64	2.92



C.B.R.	Peso
%	Unit.
1.2	1.44
1.6	1.54
1.9	1.74

PENETRACION	CARGA NORMAL	Kg	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
			Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg
0	0				0.0	0				0.0	0		0.0	0
0.025	0.63				3.5	0.2				7.2	0.4		10.9	0.6
0.05	1.27				9.4	0.5				12.7	0.7		16.0	0.8
0.075	1.9				14.5	0.8				18.2	0.9		21.9	1.1
0.1	2.54	1360	16.4	0.8		1.2		21.9	1.1		1.6	25.5	1.3	1.9
0.2	5.08	2040	21.9	1.1		1.1		27.4	1.4		1.3	36.5	1.9	1.8
0.3	7.62		25.5	1.3				31.0	1.6			42.0	2.2	
0.4	10.16		27.4	1.4				34.7	1.8			51.2	2.6	
0.5	12.7		29.2	1.5				36.5	1.9			58.5	3.0	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
3 %
CBR 95% D.Máx.
2 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 31/05/2024	Identificación: Suelo Natural			A-6-(10)	13.83	1.82

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	
Peso muestra húm.+molde (g)	10950	11555	10520	10930	11480	11825	
Peso Molde (g)	7255	7255	6255	6255	7055	7055	
Peso muestra húmeda (g)	3695	4300	4265	4675	4425	4770	
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.75	2.04	2.02	2.21	2.09	2.26	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	95.3	72.86	85.33	83.32	91.87	79.36	105.38
Peso muestra seca + tara (g)	79.21	61.44	71.59	70.16	76.85	69.73	94.25
Peso del agua (g)	16.09	11.42	13.74	13.16	15.02	9.63	11.13
Peso de tara (g)	17.59	18.00	17.34	17.52	18.25	18.97	18.71
Peso de la muestra seca (g)	61.62	43.44	54.25	52.64	58.6	50.76	75.54
Contenido humedad (%)	26.11	26.29	25.33	25.00	25.63	18.97	14.73
Promedio cont. Humedad (%)	26.20		25.33	25.32		18.97	15.50
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.39		1.62	1.61		1.86	1.81
							1.97

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
13.83	1.82

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
31-may	11:50	0	13.00	1.30	0.00	9.54	0.95	0.00
01-jun	08:30	1	14.98	1.50	1.70	12.64	1.26	2.66
02-jun	08:30	2	14.93	1.49	1.66	12.67	1.27	2.69
03-jun	09:00	3	14.90	1.49	1.63	12.63	1.26	2.65
04-jun	08:00	4	14.87	1.49	1.61	12.63	1.26	2.65



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
0.8	1.39
1.9	1.61
2.9	1.81

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3				
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0	
0.025	0.63		3.5	0.2			10.9	0.6			18.2	0.9	
0.05	1.27		7.2	0.4			18.2	0.9			25.5	1.3	
0.075	1.9		10.9	0.6			21.9	1.1			36.5	1.9	
0.1	2.54	1360	10.9	0.6	0.8	25.5	1.3		1.9	38.3	2.0		2.8
0.2	5.08	2040	14.5	0.8	0.7	32.9	1.7		1.6	58.5	3.0		2.9
0.3	7.62		25.5	1.3			43.8	2.3			76.8	4.0	
0.4	10.16		29.2	1.5			54.8	2.8			84.1	4.3	
0.5	12.7		32.9	1.7			62.2	3.2			95.1	4.9	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
3 %
CBR 95% D.Máx.
2 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel			Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 04/06/2024	Identificación: 1% Bischofita		A-6-(10)	13.01	1.86

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	10555	11545	11425	11905	11730	12175	
Peso Molde (g)	7215	7215	7220	7220	7280	7280	
Peso muestra húmeda (g)	3340	4330	4205	4685	4450	4895	
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.58	2.05	1.99	2.22	2.11	2.32	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	80.88	76.96	81.45	74.4	69.3	77.69	77.36
Peso muestra seca + tara (g)	67.43	63.48	67.53	62.02	58.25	65.23	63.83
Peso del agua (g)	13.45	13.48	13.92	12.38	11.05	12.46	13.53
Peso de tara (g)	12.66	12.39	13.27	12.33	14.57	12.95	12.46
Peso de la muestra seca (g)	54.77	51.09	54.26	49.69	43.68	52.28	51.37
Contenido humedad (%)	24.56	26.38	25.65	24.91	25.30	23.83	26.34
Promedio cont. Humedad (%)	25.47	25.65	25.11	23.83	24.87	24.87	24.87
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.26	1.63	1.59	1.79	1.69	1.95	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
13.01	1.86

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
04-jun	11:50	0	13.25	1.33	0.00	12.09	1.21	0.00	12.42	1.24	0.00
05-jun	08:30	1	14.46	1.45	1.04	13.65	1.37	1.34	14.54	1.45	1.82
06-jun	08:30	2	15.67	1.57	2.08	15.21	1.52	2.68	16.66	1.67	3.64
07-jun	09:00	3	16.87	1.69	3.11	16.77	1.68	4.02	18.77	1.88	5.46
08-jun	08:00	4	18.08	1.81	4.15	18.33	1.83	5.36	20.89	2.09	7.28



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
0.9	1.26
2.3	1.59
3.2	1.69

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3				
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0
0.025	0.63			7.2	0.4		14.5	0.8		21.9	1.1			
0.05	1.27			9.0	0.5		25.5	1.3		32.9	1.7			
0.075	1.9			10.9	0.6		29.2	1.5		36.5	1.9			
0.1	2.54	1360	10.9	0.6		0.8	31.0	1.6		2.3	43.8	2.3		3.2
0.2	5.08	2040	18.2	0.9		0.9	42.0	2.2		2.1	54.8	2.8		2.7
0.3	7.62		21.9	1.1			47.5	2.5			65.8	3.4		
0.4	10.16		25.5	1.3			54.8	2.8			76.8	4.0		
0.5	12.7		29.2	1.5			65.8	3.4			84.1	4.3		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
4 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 05/07/2024	Identificación: 1% Bischofita			A-6-(10)	13.01	1.86

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	11250	11625	11455	11940	11720	12165
Peso Molde (g)	7300	7300	7290	7290	7310	7310
Peso muestra húmeda (g)	3950	4325	4165	4650	4410	4855
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.87	2.05	1.97	2.20	2.09	2.30
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	95.36	83.27	84.66	84.2	82.32	83.51
Peso muestra seca + tara (g)	79.12	70.18	71.44	72.35	69.65	71.49
Peso del agua (g)	16.24	13.09	13.22	11.85	12.67	12.02
Peso de tara (g)	17.55	18.10	19.66	20.10	19.30	18.76
Peso de la muestra seca (g)	61.57	52.08	51.78	52.25	50.35	52.73
Contenido humedad (%)	26.38	25.13	25.53	22.68	25.16	22.80
Promedio cont. Humedad (%)	25.76		25.53	23.92		22.80
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.49		1.63	1.59		1.79
						1.70
						1.90

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
13.01	1.86

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
05-jul	11:50	0	11.61	1.16	9.97	12.58	1.26	10.81	13.12	1.31	11.27
06-jul	08:30	1	14.86	1.49	12.76	19.13	1.91	16.43	20.13	2.01	17.29
07-jul	08:30	2	17.16	1.72	14.74	19.26	1.93	16.54	20.67	2.07	17.75
08-jul	09:00	3	19.45	1.95	16.71	19.38	1.94	16.65	21.21	2.12	18.22
09-jul	08:00	4	21.75	2.18	18.68	19.51	1.95	16.76	21.75	2.18	18.68

C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.4	1.49
1.9	1.59
3.0	1.70



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3					
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63			7.2	0.4		10.9	0.6		18.2	0.9				
0.05	1.27			12.7	0.7		14.5	0.8		25.5	1.3				
0.075	1.9			16.4	0.8		18.2	0.9		29.2	1.5				
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	25.5	1.3		1.9	40.2	2.1			3.0
0.2	5.08	2040	29.2	1.5		1.4	32.9	1.7		1.6	53.0	2.7			2.6
0.3	7.62		32.9	1.7			40.2	2.1			65.8	3.4			
0.4	10.16		38.3	2.0			47.5	2.5			80.4	4.2			
0.5	12.7		43.8	2.3			58.5	3.0			91.4	4.7			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx	
4	%
CBR 95% D.Máx.	
3	%

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel							
Fecha: 09/07/2024	Identificación: 1% Bischofita						

Clasif.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	13.01	1.86

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	11100	11695	11440	11922.5	11725	12170
Peso Molde (g)	7300	7300	7290	7290	7310	7310
Peso muestra húmeda (g)	3800	4395	4150	4632.5	4415	4860
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.80	2.08	1.96	2.19	2.09	2.30
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	88.12	80.115	83.055	79.3	75.81	80.6
Peso muestra seca + tara (g)	73.275	66.83	69.485	67.185	63.95	68.36
Peso del agua (g)	14.845	13.285	13.57	12.115	11.86	12.24
Peso de tara (g)	17.55	18.10	19.66	20.10	19.30	18.76
Peso de la muestra seca (g)	55.725	48.73	49.825	47.085	44.65	49.6
Contenido humedad (%)	26.64	27.26	27.24	25.73	26.56	24.68
Promedio cont. Humedad (%)	26.95		27.24	26.15		24.68
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.42		1.64	1.56		1.76
						1.90

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
13.01	1.86

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION					
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%				
09-jul	11:50	0	12.43	1.24	0.00	12.34	1.23	0.00	12.77	1.28	0.00	1.3	1.42		
10-jul	08:30	1	14.66	1.47	1.92	16.39	1.64	3.48	17.33	1.73	3.92	2.1	1.56		
11-jul	08:30	2	16.41	1.64	3.42	17.23	1.72	4.21	18.66	1.87	5.06	3.2	1.67		
12-jul	09:00	3	18.16	1.82	4.93	18.08	1.81	4.93	19.99	2.00	6.20				
13-jul	08:00	4	19.92	1.99	6.43	18.92	1.89	5.66	21.32	2.13	7.35				



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3				C.B.R. %	
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63			7.2	0.4		10.9	0.6		18.2	0.9				
0.05	1.27			10.9	0.6		14.5	0.8		25.5	1.3				
0.075	1.9			16.4	0.8		21.9	1.1		32.9	1.7				
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	29.2	1.5		2.1	43.8	2.3		3.2	
0.2	5.08	2040	25.5	1.3		1.3	36.5	1.9		1.8	54.8	2.8		2.7	
0.3	7.62		32.9	1.7			43.8	2.3			65.8	3.4			
0.4	10.16		38.3	2.0			51.2	2.6			80.4	4.2			
0.5	12.7		43.8	2.3			58.5	3.0			91.4	4.7			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx	
5	%
CBR 95% D.Máx.	
4	%

Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 31/10/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11245	11647.5	11482.5	11860	11762.5	12100	
Peso Molde (g)	7295	7295	7290	7290	7310	7310	
Peso muestra húmeda (g)	3950	4352.5	4192.5	4570	4452.5	4790	
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.87	2.06	1.98	2.16	2.11	2.27	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	73.30	71.46	73.68	75.47	75.66	77.90	73.29 70.07 77.04
Peso muestra seca + tara (g)	65.34	62.19	61.83	66.68	66.03	66.55	64.61 61.56 67.85
Peso del agua (g)	7.955	9.27	11.855	8.795	9.635	11.345	8.685 8.505 9.185
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1 12.49 12.40
Peso de la muestra seca (g)	52.62	49.56	48.735	53.885	52.975	54.03	51.505 49.07 55.45
Contenido humedad (%)	15.12	18.70	24.33	16.32	18.19	21.00	16.86 17.33 16.56
Promedio cont. Humedad (%)	16.91		24.33	17.25		21.00	17.10 16.56
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.60		1.66	1.69		1.79	1.80 1.95

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3		C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION		
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.		
				%		%		%		
27-jun	11:50	0	11.58	1.16	0.00	9.77	0.98	0.00	13.49	1.35 0.00
28-jun	08:30	1	15.58	1.56	3.44	12.76	1.28	2.57	16.23	1.62 2.35
29-jun	08:30	2	15.70	1.57	3.54	14.48	1.45	4.05	17.99	1.80 3.87
30-jun	09:00	3	15.70	1.57	3.54	14.73	1.47	4.26	19.11	1.91 4.83
01-jul	08:00	4	15.71	1.57	3.55	14.75	1.48	4.28	19.15	1.92 4.86



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.60
4.0	1.69
6.7	1.80

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63			7.2	0.4		14.5	0.8		18.2	0.9		
0.05	1.27			14.5	0.8		25.5	1.3		40.2	2.1		
0.075	1.9			21.9	1.1		47.5	2.5		65.8	3.4		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	54.8	2.8		4.0	91.4	4.7	
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	76.8	4.0		3.8	102.4	5.3	
0.3	7.62		43.8	2.3			87.8	4.5			120.7	6.2	
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1			138.9	7.2	
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7			164.5	8.5	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
9.05 %
CBR 95% D.Máx.
6.75 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 04/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita

Clasif.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5			5			5	
Nº golpes por capa	12			25			56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M		
Peso muestra húm.+molde (g)	11300	11735	11550	11910	11710	12110		
Peso Molde (g)	7210	7210	7295	7295	7300	7300		
Peso muestra húmeda (g)	4090	4525	4255	4615	4410	4810		
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.14	2.01	2.18	2.09	2.28		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2
Peso muestra húm + tara (g)	73.91	74.15	74.81	72.32	75.66	78.2	66.7	66.85
Peso muestra seca + tara (g)	65.40	62.25	62.95	65.50	66.03	67.52	60.05	58.65
Peso del agua (g)	8.51	11.9	11.86	6.82	9.635	10.68	6.65	8.2
Peso de tara (g)	12.72	13.5	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1	12.49
Peso de la muestra seca (g)	52.68	48.75	49.86	52.71	52.975	55	46.95	46.16
Contenido humedad (%)	16.15	24.41	23.79	12.94	18.19	19.42	14.16	17.76
Promedio cont. Humedad (%)	20.28	23.79	23.56	15.56	19.42	19.42	15.96	15.64
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.61	1.73	1.74	1.83	1.83	1.80	1.80	1.97

Hum.	Peso Unit. gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
05-jul	11:50	0	12.00	1.20	0.00	9.75	0.98	0.00	14.05	1.41	0.00
06-jul	08:30	1	15.10	1.51	2.66	12.70	1.27	2.53	15.36	1.54	1.13
07-jul	08:30	2	15.60	1.56	3.09	14.65	1.47	4.21	16.85	1.69	2.41
08-jul	09:00	3	15.75	1.58	3.22	14.70	1.47	4.25	17.11	1.71	2.63
09-jul	08:00	4	15.75	1.58	3.22	14.71	1.47	4.26	17.15	1.72	2.66



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.61
4.3	1.74
6.2	1.80

C.B.R.													
PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	Kg	Kg/cm ²	Kg	%						
0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
0.025	0.63	7.2	0.4	14.5	0.8	14.5	0.8	18.2	0.9				
0.05	1.27	14.5	0.8	25.5	1.3	36.5	1.9						
0.075	1.9	21.9	1.1	47.5	2.5	58.5	3.0						
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	58.5	3.0	4.3	84.1	4.3		6.2	
0.2	5.08	2040	36.5	1.9	1.8	76.8	4.0	3.8	102.4	5.3		5.0	
0.3	7.62		40.2	2.1		91.4	4.7		117.0	6.0			
0.4	10.16		51.2	2.6		98.7	5.1		135.3	7.0			
0.5	12.7		69.5	3.6		109.7	5.7		164.5	8.5			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.90 %
CBR 95% D.Máx.
5.87 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 07/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11280	11560	11420	11810	11810	12090	
Peso Molde (g)	7290	7290	7220	7220	7280	7280	
Peso muestra húmeda (g)	3990	4270	4200	4590	4530	4810	
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.89	2.02	1.99	2.17	2.14	2.28	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	72.68	68.77	72.55	78.62	75.66	77.59	79.88
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35	69.03
Peso del agua (g)	10.15	12.47	12.18	11.42	11.81	11.24	10.85
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83	55.93
Contenido humedad (%)	20.38	28.56	25.76	20.99	23.25	20.88	19.40
Promedio cont. Humedad (%)	24.47		25.76	22.12		20.88	20.51
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.52		1.61	1.63		1.80	1.78
							1.91

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION								
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3	
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION
			EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.	EXTENS.	CM.
09-jul	11:50	0	11.48	1.15	0.00	9.98	1.00	0.00
10-jul	08:30	1	15.45	1.55	3.41	11.76	1.18	1.53
11-jul	08:30	2	15.72	1.57	3.64	14.38	1.44	3.78
12-jul	09:00	3	15.73	1.57	3.65	14.53	1.45	3.91
13-jul	08:00	4	15.73	1.57	3.65	14.56	1.46	3.93



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.52
3.8	1.63
5.6	1.78

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1
0.05	1.27		14.5	0.8			25.5	1.3			36.5	1.9
0.075	1.9		21.9	1.1			32.9	1.7			62.2	3.2
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	47.5	2.5		3.5	76.8	4.0	5.6
0.2	5.08	2040	36.5	1.9	1.8	76.8	4.0		3.8	102.4	5.3	5.0
0.3	7.62		43.8	2.3			91.4	4.7			117.0	6.0
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1			128.0	6.6
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7			153.5	7.9



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.76 %
CBR 95% D.Máx.
6.21 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 11/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11245	11647.5	11482.5	11860	11762.5	12100	
Peso Molde (g)	7295	7295	7290	7290	7310	7310	
Peso muestra húmeda (g)	3950	4352.5	4192.5	4570	4452.5	4790	
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.87	2.06	1.98	2.16	2.11	2.27	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	73.30	71.46	73.68	75.47	75.66	77.90	73.29 70.07 77.04
Peso muestra seca + tara (g)	65.34	62.19	61.83	66.68	66.03	66.55	64.61 61.56 67.85
Peso del agua (g)	7.955	9.27	11.855	8.795	9.635	11.345	8.685 8.505 9.185
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1 12.49 12.40
Peso de la muestra seca (g)	52.62	49.56	48.735	53.885	52.975	54.03	51.505 49.07 55.45
Contenido humedad (%)	15.12	18.70	24.33	16.32	18.19	21.00	16.86 17.33 16.56
Promedio cont. Humedad (%)	16.91		24.33	17.25		21.00	17.10 16.56
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.60		1.66	1.69		1.79	1.80 1.95

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	11.58	1.16	0.00	9.77	0.98	0.00	13.49	1.35	0.00
28-jun	08:30	1	15.58	1.56	3.44	12.76	1.28	2.57	16.23	1.62	2.35
29-jun	08:30	2	15.70	1.57	3.54	14.48	1.45	4.05	17.99	1.80	3.87
30-jun	09:00	3	15.70	1.57	3.54	14.73	1.47	4.26	19.11	1.91	4.83
01-jul	08:00	4	15.71	1.57	3.55	14.75	1.48	4.28	19.15	1.92	4.86



C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
2.1	1.60
4.0	1.69
6.7	1.80

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	
0	0		0.0	0			0.0	0		0.0	0
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8		18.2	0.9
0.05	1.27		14.5	0.8			25.5	1.3		40.2	2.1
0.075	1.9		21.9	1.1			47.5	2.5		65.8	3.4
0.1	2.54	1360	29.2	1.5	2.1	54.8	2.8		4.0	91.4	4.7
0.2	5.08	2040	36.5	1.9	1.8	76.8	4.0		3.8	102.4	5.3
0.3	7.62		43.8	2.3			87.8	4.5		120.7	6.2
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1		138.9	7.2
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7		164.5	8.5



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
8.89 %
CBR 95% D.Máx.
6.71 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 11/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO											
Nº capas	5		5		5						
Nº golpes por capa	12		25		56						
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M					
Peso muestra húm.+molde (g)	11300	11650.5	11490	11870	11770.5	12150					
Peso Molde (g)	7300	7300	7290	7290	7310	7310					
Peso muestra húmeda (g)	4000	4350.5	4200	4580	4460.5	4840					
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18					
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.89	2.06	1.99	2.17	2.11	2.29					
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.					
Tara N°	1	2	3	1	2	3					
Peso muestra húm + tara (g)	73.40	71.50	73.69	75.48	75.70	77.85	73.39				
Peso muestra seca + tara (g)	65.34	62.19	61.83	66.68	66.03	66.55	64.61				
Peso del agua (g)	8.06	9.31	11.865	8.805	9.675	11.3	8.785				
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1				
Peso de la muestra seca (g)	52.62	49.56	48.735	53.885	52.975	54.03	51.505				
Contenido humedad (%)	15.32	18.79	24.35	16.34	18.26	20.91	17.06				
Promedio cont. Humedad (%)	17.05		24.35	17.30		20.91	17.23				
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.62		1.66	1.70		1.79	1.80				
							1.96				
EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	12.58	1.26	0.00	9.60	0.96	0.00	13.50	1.35	0.00
28-jun	08:30	1	15.40	1.54	2.42	12.50	1.25	2.49	16.25	1.63	2.36
29-jun	08:30	2	15.65	1.57	2.64	13.45	1.35	3.31	17.05	1.71	3.05
30-jun	09:00	3	15.66	1.57	2.65	13.50	1.35	3.35	18.10	1.81	3.95
01-jul	08:00	4	15.68	1.57	2.66	13.51	1.35	3.36	18.11	1.81	3.96
C.B.R.								C.B.R.	Peso Unit. gr/cm ³		
PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg
0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63		7.2	0.4		10.9	0.6		18.2	0.9	
0.05	1.27		14.5	0.8		25.5	1.3		40.2	2.1	
0.075	1.9		21.9	1.1		47.5	2.5		65.8	3.4	
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	53.0	2.7	3.9	87.8	4.5	6.5
0.2	5.08	2040	36.5	1.9	1.8	73.1	3.8	3.6	102.4	5.3	5.0
0.3	7.62		43.8	2.3		87.8	4.5		120.7	6.2	
0.4	10.16		54.8	2.8		98.7	5.1		138.9	7.2	
0.5	12.7		73.1	3.8		117.0	6.0		168.1	8.7	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
8.91 %
CBR 95% D.Máx.
6.52 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 14/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO												
Nº capas	5		5		5							
Nº golpes por capa	12		25		56							
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M						
Peso muestra húm.+molde (g)	11300	11650.5	11490	11870	11770.5	12150						
Peso Molde (g)	7300	7300	7290	7290	7310	7310						
Peso muestra húmeda (g)	4000	4350.5	4200	4580	4460.5	4840						
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18						
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.89	2.06	1.99	2.17	2.11	2.29						
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.						
Tara N°	1	2	3	1	2	3						
Peso muestra húm + tara (g)	73.40	71.50	73.69	75.48	75.70	77.85	73.39					
Peso muestra seca + tara (g)	65.34	62.19	61.83	66.68	66.03	66.55	64.61					
Peso del agua (g)	8.06	9.31	11.865	8.805	9.675	11.3	8.785					
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1					
Peso de la muestra seca (g)	52.62	49.56	48.735	53.885	52.975	54.03	51.505					
Contenido humedad (%)	15.32	18.79	24.35	16.34	18.26	20.91	17.06					
Promedio cont. Humedad (%)	17.05		24.35	17.30		20.91	17.23					
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.62		1.66	1.70		1.79	1.80					
							1.96					
EXPANSION												
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2		MOLDE N° 3				
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	
27-jun	11:50	0	12.58	1.26	0.00	9.60	0.96	0.00	13.50	1.35	0.00	
28-jun	08:30	1	15.40	1.54	2.42	12.50	1.25	2.49	16.25	1.63	2.36	
29-jun	08:30	2	15.65	1.57	2.64	13.45	1.35	3.31	17.05	1.71	3.05	
30-jun	09:00	3	15.66	1.57	2.65	13.50	1.35	3.35	18.10	1.81	3.95	
01-jul	08:00	4	15.68	1.57	2.66	13.51	1.35	3.36	18.11	1.81	3.96	
C.B.R.								C.B.R.	Peso Unit. gr/cm ³			
PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG		
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4		10.9	0.6		18.2	0.9		
0.05	1.27		14.5	0.8		25.5	1.3		40.2	2.1		
0.075	1.9		21.9	1.1		47.5	2.5		65.8	3.4		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3	1.9	53.0	2.7	3.9	87.8	4.5		6.5
0.2	5.08	2040	38.3	2.0	1.9	73.1	3.8	3.6	102.4	5.3		5.0
0.3	7.62		43.8	2.3		87.8	4.5		120.7	6.2		
0.4	10.16		54.8	2.8		98.7	5.1		138.9	7.2		
0.5	12.7		73.1	3.8		117.0	6.0		168.1	8.7		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
8.87 %
CBR 95% D.Máx.
6.51 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 18/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11280	11665.6	11500.2	11885	11810.7	12100.3	
Peso Molde (g)	7300	7300	7290	7290	7310	7310	
Peso muestra húmeda (g)	3980	4365.6	4210.2	4595	4500.7	4790.3	
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.88	2.07	1.99	2.18	2.13	2.27	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	72.85	71.00	70.15	75.65	76.84	76.15	73.12
Peso muestra seca + tara (g)	65.34	62.19	61.83	66.68	66.03	66.55	64.61
Peso del agua (g)	7.51	8.81	8.325	8.975	10.815	9.6	8.515
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1
Peso de la muestra seca (g)	52.62	49.56	48.735	53.885	52.975	54.03	51.505
Contenido humedad (%)	14.27	17.78	17.08	16.66	20.42	17.77	16.53
Promedio cont. Humedad (%)	16.02	17.08	18.54	17.77	17.89	16.68	
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.62	1.77	1.68	1.85	1.81	1.94	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90



FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION					
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%				
27-jun	11:50	0	11.48	1.15	0.00	9.77	0.98	0.00	13.49	1.35	0.00	1.9	1.62		
28-jun	08:30	1	15.48	1.55	3.44	12.56	1.26	2.40	14.23	1.42	0.64	3.8	1.68		
29-jun	08:30	2	15.65	1.57	3.58	14.48	1.45	4.05	15.56	1.56	1.78	5.9	1.81		
30-jun	09:00	3	15.70	1.57	3.62	14.73	1.47	4.26	17.42	1.74	3.38				
01-jul	08:00	4	15.70	1.57	3.62	14.73	1.47	4.26	17.43	1.74	3.38				

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			18.2	0.9		
0.05	1.27		10.9	0.6			25.5	1.3			40.2	2.1		
0.075	1.9		18.2	0.9			47.5	2.5			65.8	3.4		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	51.2	2.6		3.8	80.4	4.2		5.9
0.2	5.08	2040	32.9	1.7		1.6	76.8	4.0		3.8	98.7	5.1		4.8
0.3	7.62		43.8	2.3			87.8	4.5			120.7	6.2		
0.4	10.16		51.2	2.6			95.1	4.9			128.0	6.6		
0.5	12.7		58.5	3.0			102.4	5.3			135.3	7.0		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
8.10 %
CBR 95% D.Máx.
6.01 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 21/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	11280	11665.6	11500.2	11885	11810.7	12100.3	
Peso Molde (g)	7300	7300	7290	7290	7310	7310	
Peso muestra húmeda (g)	3980	4365.6	4210.2	4595	4500.7	4790.3	
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.88	2.07	1.99	2.18	2.13	2.27	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	72.85	71.00	70.15	75.65	76.84	76.15	73.12
Peso muestra seca + tara (g)	65.34	62.19	61.83	66.68	66.03	66.55	64.61
Peso del agua (g)	7.51	8.81	8.325	8.975	10.815	9.6	8.515
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1
Peso de la muestra seca (g)	52.62	49.56	48.735	53.885	52.975	54.03	51.505
Contenido humedad (%)	14.27	17.78	17.08	16.66	20.42	17.77	16.53
Promedio cont. Humedad (%)	16.02	17.08	18.54	17.77	17.89	16.68	
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.62	1.77	1.68	1.85	1.81	1.94	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90



FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION					
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%				
27-jun	11:50	0	11.48	1.15	0.00	9.77	0.98	0.00	13.49	1.35	0.00	1.7	1.62		
28-jun	08:30	1	15.48	1.55	3.44	12.56	1.26	2.40	14.23	1.42	0.64	3.8	1.68		
29-jun	08:30	2	15.65	1.57	3.58	14.48	1.45	4.05	15.56	1.56	1.78	5.9	1.81		
30-jun	09:00	3	15.70	1.57	3.62	14.73	1.47	4.26	17.42	1.74	3.38				
01-jul	08:00	4	15.70	1.57	3.62	14.73	1.47	4.26	17.43	1.74	3.38				

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			18.2	0.9		
0.05	1.27		10.9	0.6			25.5	1.3			40.2	2.1		
0.075	1.9		18.2	0.9			47.5	2.5			65.8	3.4		
0.1	2.54	1360	23.7	1.2		1.7	51.2	2.6		3.8	80.4	4.2		5.9
0.2	5.08	2040	32.9	1.7		1.6	76.8	4.0		3.8	98.7	5.1		4.8
0.3	7.62		43.8	2.3			87.8	4.5			120.7	6.2		
0.4	10.16		51.2	2.6			95.1	4.9			128.0	6.6		
0.5	12.7		58.5	3.0			102.4	5.3			135.3	7.0		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
8.18 %
CBR 95% D.Máx.
6.03 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 21/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita

Clasif.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5			5			5	
Nº golpes por capa	12			25			56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M		
Peso muestra húm.+molde (g)	11300	11735	11550	11910	11710	12110		
Peso Molde (g)	7210	7210	7295	7295	7300	7300		
Peso muestra húmeda (g)	4090	4525	4255	4615	4410	4810		
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.14	2.01	2.18	2.09	2.28		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2
Peso muestra húm + tara (g)	73.91	74.15	74.81	72.32	75.66	78.2	66.7	66.85
Peso muestra seca + tara (g)	65.40	62.25	62.95	65.50	66.03	67.52	60.05	58.65
Peso del agua (g)	8.51	11.9	11.86	6.82	9.635	10.68	6.65	8.2
Peso de tara (g)	12.72	13.5	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1	12.49
Peso de la muestra seca (g)	52.68	48.75	49.86	52.71	52.975	55	46.95	46.16
Contenido humedad (%)	16.15	24.41	23.79	12.94	18.19	19.42	14.16	17.76
Promedio cont. Humedad (%)	20.28	23.79	23.56	15.56	19.42	19.42	15.96	15.64
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.61	1.73	1.74	1.83	1.83	1.80	1.80	1.97

Hum.	Peso Unit. gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
05-jul	11:50	0	12.00	1.20	0.00	9.75	0.98	0.00	14.05	1.41	0.00
06-jul	08:30	1	15.10	1.51	2.66	12.70	1.27	2.53	15.36	1.54	1.13
07-jul	08:30	2	15.60	1.56	3.09	14.65	1.47	4.21	16.85	1.69	2.41
08-jul	09:00	3	15.75	1.58	3.22	14.70	1.47	4.25	17.11	1.71	2.63
09-jul	08:00	4	15.75	1.58	3.22	14.71	1.47	4.26	17.15	1.72	2.66



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.61
4.3	1.74
6.2	1.80

C.B.R.													
PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		Kg	Kg	Kg/cm ²	%	Kg	Kg	Kg/cm ²	%	Kg	Kg	Kg/cm ²	%
0	0		0.0	0		0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4		14.5	0.8			18.2	0.9		
0.05	1.27		14.5	0.8		25.5	1.3			36.5	1.9		
0.075	1.9		21.9	1.1		47.5	2.5			58.5	3.0		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	58.5	3.0		4.3	84.1	4.3	6.2
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	76.8	4.0		3.8	102.4	5.3	5.0
0.3	7.62		40.2	2.1		91.4	4.7			117.0	6.0		
0.4	10.16		51.2	2.6		98.7	5.1			135.3	7.0		
0.5	12.7		69.5	3.6		109.7	5.7			164.5	8.5		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.90 %
CBR 95% D.Máx.
5.87 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 21/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita

Clasif.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5			5			5	
Nº golpes por capa	12			25			56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M		
Peso muestra húm.+molde (g)	11320	11750	11560	11925	11730	12200		
Peso Molde (g)	7210	7210	7290	7290	7280	7280		
Peso muestra húmeda (g)	4110	4540	4270	4635	4450	4920		
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.95	2.15	2.02	2.19	2.11	2.33		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2
Peso muestra húm + tara (g)	73.1	74.1	74.65	72.4	76.45	78.2	66.2	70.15
Peso muestra seca + tara (g)	65.40	62.25	62.95	65.50	66.03	67.52	60.05	58.65
Peso del agua (g)	7.7	11.85	11.7	6.9	10.425	10.68	6.15	11.5
Peso de tara (g)	12.72	13.5	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1	12.49
Peso de la muestra seca (g)	52.68	48.75	49.86	52.71	52.975	55	46.95	46.16
Contenido humedad (%)	14.62	24.31	23.47	13.09	19.68	19.42	13.10	24.91
Promedio cont. Humedad (%)	19.46	23.47	23.47	16.38	19.42	19.42	19.01	12.62
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.63	1.74	1.74	1.84	1.84	1.77	1.77	2.07

Hum.	Peso Unit. gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION												
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			LECT.		EXPANSION		LECT.		EXPANSION		LECT.	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	
05-jul	11:50	0	11.56	1.16	0.00	10.05	1.01	0.00	13.25	1.33	0.00	
06-jul	08:30	1	15.34	1.53	3.25	12.85	1.29	2.41	15.35	1.54	1.80	
07-jul	08:30	2	15.50	1.55	3.38	14.45	1.45	3.78	16.95	1.70	3.18	
08-jul	09:00	3	15.72	1.57	3.57	15.03	1.50	4.28	17.22	1.72	3.41	
09-jul	08:00	4	15.72	1.57	3.57	15.10	1.51	4.34	17.23	1.72	3.42	



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
2.1	1.63
4.0	1.74
5.4	1.77

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3					
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63			7.2	0.4		10.9	0.6					18.2	0.9	
0.05	1.27			14.5	0.8		25.5	1.3					36.5	1.9	
0.075	1.9			21.9	1.1		43.8	2.3					54.8	2.8	
0.1	2.54	1360	29.2	1.5		2.1	54.8	2.8		4.0	73.1	3.8		5.4	
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	80.4	4.2		3.9	91.4	4.7		4.5	
0.3	7.62		40.2	2.1			87.8	4.5			106.0	5.5			
0.4	10.16		51.2	2.6			95.1	4.9			124.3	6.4			
0.5	12.7		54.8	2.8			95.1	4.9			138.9	7.2			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
8.00 %
CBR 95% D.Máx.
5.88 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 25/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita

Clasif.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5			5			5	
Nº golpes por capa	12			25			56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M		
Peso muestra húm.+molde (g)	11320	11750	11560	11925	11730	12200		
Peso Molde (g)	7210	7210	7290	7290	7280	7280		
Peso muestra húmeda (g)	4110	4540	4270	4635	4450	4920		
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.95	2.15	2.02	2.19	2.11	2.33		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2
Peso muestra húm + tara (g)	73.1	74.1	74.65	72.4	76.45	78.2	66.2	70.15
Peso muestra seca + tara (g)	65.40	62.25	62.95	65.50	66.03	67.52	60.05	58.65
Peso del agua (g)	7.7	11.85	11.7	6.9	10.425	10.68	6.15	11.5
Peso de tara (g)	12.72	13.5	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1	12.49
Peso de la muestra seca (g)	52.68	48.75	49.86	52.71	52.975	55	46.95	46.16
Contenido humedad (%)	14.62	24.31	23.47	13.09	19.68	19.42	13.10	24.91
Promedio cont. Humedad (%)	19.46	23.47	23.47	16.38	19.42	19.42	19.01	12.62
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.63	1.74	1.74	1.74	1.84	1.77	1.77	2.07

Hum.	Peso Unit. gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
05-jul	11:50	0	11.56	1.16	0.00	10.05	1.01	0.00	13.25	1.33	0.00
06-jul	08:30	1	15.34	1.53	3.25	12.85	1.29	2.41	15.35	1.54	1.80
07-jul	08:30	2	15.50	1.55	3.38	14.45	1.45	3.78	16.95	1.70	3.18
08-jul	09:00	3	15.72	1.57	3.57	15.03	1.50	4.28	17.22	1.72	3.41
09-jul	08:00	4	15.72	1.57	3.57	15.10	1.51	4.34	17.23	1.72	3.42



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
2.4	1.63
4.0	1.74
5.4	1.77

C.B.R.										
PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0
0.025	0.63		7.2	0.4		10.9	0.6		18.2	0.9
0.05	1.27		14.5	0.8		25.5	1.3		36.5	1.9
0.075	1.9		21.9	1.1		43.8	2.3		54.8	2.8
0.1	2.54	1360	32.9	1.7	2.4	54.8	2.8	4.0	73.1	3.8
0.2	5.08	2040	38.3	2.0	1.9	80.4	4.2	3.9	91.4	4.7
0.3	7.62		40.2	2.1		87.8	4.5		106.0	5.5
0.4	10.16		51.2	2.6		95.1	4.9		124.3	6.4
0.5	12.7		54.8	2.8		95.1	4.9		138.9	7.2



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.77 %
CBR 95% D.Máx.
5.81 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 25/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita

Clasif.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5			5			5	
Nº golpes por capa	12			25			56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M		
Peso muestra húm.+molde (g)	11350	11765	11570	11930	11735	12225		
Peso Molde (g)	7210	7210	7290	7290	7280	7280		
Peso muestra húmeda (g)	4140	4555	4280	4640	4455	4945		
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.96	2.16	2.03	2.20	2.11	2.34		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2
Peso muestra húm + tara (g)	71.25	71.35	75.1	71.75	75.5	78.65	66.5	66.8
Peso muestra seca + tara (g)	65.40	62.25	62.95	65.50	66.03	67.52	60.05	58.65
Peso del agua (g)	5.85	9.1	12.15	6.25	9.475	11.13	6.45	8.15
Peso de tara (g)	12.72	13.5	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1	12.49
Peso de la muestra seca (g)	52.68	48.75	49.86	52.71	52.975	55	46.95	46.16
Contenido humedad (%)	11.10	18.67	24.37	11.86	17.89	20.24	13.74	17.66
Promedio cont. Humedad (%)	14.89	24.37		14.87	20.24		15.70	17.98
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.71	1.73		1.76	1.83		1.82	1.98

Hum.	Peso Unit. gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
05-jul	11:50	0	11.52	1.15	0.00	10.20	1.02	0.00	13.74	1.37	0.00
06-jul	08:30	1	15.20	1.52	3.16	12.35	1.24	1.85	15.45	1.55	1.47
07-jul	08:30	2	15.40	1.54	3.33	14.16	1.42	3.40	16.25	1.63	2.16
08-jul	09:00	3	15.80	1.58	3.68	14.55	1.46	3.74	17.05	1.71	2.84
09-jul	08:00	4	15.81	1.58	3.68	14.56	1.46	3.75	17.10	1.71	2.89



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
2.1	1.71
3.2	1.76
5.4	1.82

C.B.R.										
PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0
0.025	0.63		7.2	0.4		14.5	0.8		18.2	0.9
0.05	1.27		14.5	0.8		25.5	1.3		36.5	1.9
0.075	1.9		21.9	1.1		36.5	1.9		58.5	3.0
0.1	2.54	1360	29.2	1.5	2.1	43.8	2.3	3.2	73.1	3.8
0.2	5.08	2040	36.5	1.9	1.8	58.5	3.0	2.9	95.1	4.9
0.3	7.62		43.8	2.3		84.1	4.3		117.0	6.0
0.4	10.16		54.8	2.8		95.1	4.9		135.3	7.0
0.5	12.7		69.5	3.6		106.0	5.5		149.9	7.7



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.39 %
CBR 95% D.Máx.
4.68 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 25/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita

Clasif.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5			5			5	
Nº golpes por capa	12			25			56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M		
Peso muestra húm.+molde (g)	11350	11765	11570	11930	11735	12225		
Peso Molde (g)	7210	7210	7290	7290	7280	7280		
Peso muestra húmeda (g)	4140	4555	4280	4640	4455	4945		
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.96	2.16	2.03	2.20	2.11	2.34		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2
Peso muestra húm + tara (g)	71.25	71.35	75.1	71.75	75.5	78.65	66.5	66.8
Peso muestra seca + tara (g)	65.40	62.25	62.95	65.50	66.03	67.52	60.05	58.65
Peso del agua (g)	5.85	9.1	12.15	6.25	9.475	11.13	6.45	8.15
Peso de tara (g)	12.72	13.5	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1	12.49
Peso de la muestra seca (g)	52.68	48.75	49.86	52.71	52.975	55	46.95	46.16
Contenido humedad (%)	11.10	18.67	24.37	11.86	17.89	20.24	13.74	17.66
Promedio cont. Humedad (%)	14.89	24.37		14.87	20.24		15.70	17.98
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.71	1.73		1.76	1.83		1.82	1.98

Hum.	Peso Unit. gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
05-jul	11:50	0	11.52	1.15	0.00	10.20	1.02	0.00	13.74	1.37	0.00
06-jul	08:30	1	15.20	1.52	3.16	12.35	1.24	1.85	15.45	1.55	1.47
07-jul	08:30	2	15.40	1.54	3.33	14.16	1.42	3.40	16.25	1.63	2.16
08-jul	09:00	3	15.80	1.58	3.68	14.55	1.46	3.74	17.05	1.71	2.84
09-jul	08:00	4	15.81	1.58	3.68	14.56	1.46	3.75	17.10	1.71	2.89



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
2.3	1.71
3.2	1.76
5.4	1.82

C.B.R.										
PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
		CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO	C.B.R. CORREG	C.B.R. CORREG
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8		
0.05	1.27		14.5	0.8			25.5	1.3		
0.075	1.9		21.9	1.1			36.5	1.9		
0.1	2.54	1360	31.0	1.6	2.3	43.8	2.3		3.2	73.1
0.2	5.08	2040	36.5	1.9	1.8	58.5	3.0		2.9	95.1
0.3	7.62		43.8	2.3		84.1	4.3			117.0
0.4	10.16		54.8	2.8		95.1	4.9			135.3
0.5	12.7		69.5	3.6		106.0	5.5			149.9



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.33 %
CBR 95% D.Máx.
4.69 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
 FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
 CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
 LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 28/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5			5			5		
Nº golpes por capa	12			25			56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse			Antes de mojarse					
Peso muestra húm.+molde (g)	11280	11560	11420	11810	11810	11810	11810	11810	12090
Peso Molde (g)	7290	7290	7220	7220	7220	7220	7280	7280	7280
Peso muestra húmeda (g)	3990	4270	4200	4590	4530	4530	4810	4810	
Volumén de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.89	2.02	1.99	2.17	2.14	2.14	2.28	2.28	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	72.68	68.77	72.55	78.62	75.66	77.59	79.88	73.28	77.55
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35	69.03	62.47	67.15
Peso del agua (g)	10.15	12.47	12.18	11.42	11.81	11.24	10.85	10.81	10.4
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1	12.49	12.40
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83	55.93	49.98	54.75
Contenido humedad (%)	20.38	28.56	25.76	20.99	23.25	20.88	19.40	21.63	19.00
Promedio cont. Humedad (%)	24.47			25.76			22.12		
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.52			1.61			1.63		

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
09-jul	11:50	0	11.48	1.15	0.00	9.98	1.00	0.00	13.59	1.36	0.00
10-jul	08:30	1	15.45	1.55	3.41	11.76	1.18	1.53	16.13	1.61	2.18
11-jul	08:30	2	15.72	1.57	3.64	14.38	1.44	3.78	17.55	1.76	3.40
12-jul	09:00	3	15.73	1.57	3.65	14.53	1.45	3.91	18.11	1.81	3.88
13-jul	08:00	4	15.73	1.57	3.65	14.56	1.46	3.93	18.15	1.82	3.92

C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.9	1.52
3.8	1.63
5.6	1.78



C.B.R.

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3				
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63			7.2	0.4		14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27			14.5	0.8		25.5	1.3			36.5	1.9		
0.075	1.9			21.9	1.1		32.9	1.7			62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	47.5	2.5			3.5	76.8	4.0	
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	76.8	4.0			3.8	102.4	5.3	
0.3	7.62		43.8	2.3			91.4	4.7			117.0	6.0		
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1			128.0	6.6		
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7			153.5	7.9		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.76 %
CBR 95% D.Máx.
6.21 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 28/11/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO														
Nº capas	5		5		5									
Nº golpes por capa	12		25		56									
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.								
Peso muestra húm.+molde (g)	11300	11650	11500	11850	11900	12100								
Peso Molde (g)	7210	7210	7220	7220	7280	7280								
Peso muestra húmeda (g)	4090	4440	4280	4630	4620	4820								
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18								
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.10	2.03	2.19	2.19	2.28								
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.								
Tara N°	1	2	3	1	2	3								
Peso muestra húm + tara (g)	72.5	69.77	73.55	78.52	76.25	77.2	79.5							
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35	69.03							
Peso del agua (g)	9.97	13.47	13.18	11.32	12.4	10.85	10.47							
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1							
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83	55.93							
Contenido humedad (%)	20.02	30.84	27.88	20.80	24.41	20.16	18.72							
Promedio cont. Humedad (%)	25.43		27.88	22.61		20.16	21.24							
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.54		1.64	1.65		1.82	1.80							
							1.91							
EXPANSION														
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2		MOLDE N° 3		C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³			
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.			EXPANSION		
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.			CM.	%	
09-jul	11:50	0	12.05	1.21	0.00	10.15	1.02	0.00	13.87	1.39	0.00			
10-jul	08:30	1	13.45	1.35	1.20	11.86	1.19	1.47	15.36	1.54	1.28			
11-jul	08:30	2	15.72	1.57	3.15	14.25	1.43	3.52	16.55	1.66	2.30			
12-jul	09:00	3	16.10	1.61	3.48	14.53	1.45	3.76	17.11	1.71	2.78			
13-jul	08:00	4	16.11	1.61	3.49	14.54	1.45	3.77	17.12	1.71	2.79			
C.B.R.														
PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27		14.5	0.8			25.5	1.3			36.5	1.9		
0.075	1.9		21.9	1.1			32.9	1.7			62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	51.2	2.6		3.8	80.4	4.2		5.9
0.2	5.08	2040	40.2	2.1		2.0	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9		4.7
0.3	7.62		43.8	2.3			87.8	4.5			109.7	5.7		
0.4	10.16		51.2	2.6			95.1	4.9			117.0	6.0		
0.5	12.7		54.8	2.8			106.0	5.5			135.3	7.0		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.37 %
CBR 95% D.Máx.
5.94 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS**

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 28/11/2024 Identificación: 2.96% Bischofita	A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	11300	11650	11500	11850	11900	12100
Peso Molde (g)	7210	7210	7220	7220	7280	7280
Peso muestra húmeda (g)	4090	4440	4280	4630	4620	4820
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.94	2.10	2.03	2.19	2.19	2.28
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2º sup.	Fondo	Superf.	2º sup.
Tara Nº	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	72.5	69.77	73.55	78.52	76.25	77.2
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35
Peso del agua (g)	9.97	13.47	13.18	11.32	12.4	10.85
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83
Contenido humedad (%)	20.02	30.84	27.88	20.80	24.41	20.16
Promedio cont. Humedad (%)	25.43		27.88		22.61	
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.54		1.64		1.65	
	1.82		1.80		1.91	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION			
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
09-jul	11:50	0	12.05	1.21	0.00	10.15	1.02	0.00	13.87	1.39	0.00
10-jul	08:30	1	13.45	1.35	1.20	11.86	1.19	1.47	15.36	1.54	1.28
11-jul	08:30	2	15.72	1.57	3.15	14.25	1.43	3.52	16.55	1.66	2.30
12-jul	09:00	3	16.10	1.61	3.48	14.53	1.45	3.76	17.11	1.71	2.78
13-jul	08:00	4	16.11	1.61	3.49	14.54	1.45	3.77	17.12	1.71	2.79

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
2.1	1.54
3.8	1.65
5.9	1.80



C.B.R.

C.B.R.														
PENETRACION		CARGA NORMAL.	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27		14.5	0.8			25.5	1.3			36.5	1.9		
0.075	1.9		21.9	1.1			32.9	1.7			62.2	3.2		
0.1	2.54	1360	29.2	1.5		2.1	51.2	2.6		3.8	80.4	4.2	5.9	
0.2	5.08	2040	40.2	2.1		2.0	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9	4.7	
0.3	7.62		43.8	2.3			87.8	4.5			109.7	5.7		
0.4	10.16		51.2	2.6			95.1	4.9			117.0	6.0		
0.5	12.7		54.8	2.8			106.0	5.5			135.3	7.0		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
7.28 %
CBR 95% D.Máx.
5.91 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel				Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 02/12/2024	Identificación: 2.96% Bischofita			A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO														
Nº capas	5		5		5									
Nº golpes por capa	12		25		56									
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M								
Peso muestra húm.+molde (g)	11290	11585	11460	11865	11830	12150								
Peso Molde (g)	7210	7210	7220	7220	7280	7280								
Peso muestra húmeda (g)	4080	4375	4240	4645	4550	4870								
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18								
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.93	2.07	2.01	2.20	2.15	2.31								
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.								
Tara N°	1	2	3	1	2	3								
Peso muestra húm + tara (g)	72.56	69.77	73.1	77.2	74.52	77.41	77.52							
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35	69.03							
Peso del agua (g)	10.03	13.47	12.73	10	10.67	11.06	8.49							
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52	13.1							
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83	55.93							
Contenido humedad (%)	20.14	30.84	26.92	18.38	21.00	20.55	15.18							
Promedio cont. Humedad (%)	25.49		26.92		19.69		19.47							
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.54		1.63		1.68		1.80							
							1.94							
EXPANSION														
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2		MOLDE N° 3		C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³			
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.			EXPANSION		
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.			CM.	%	
09-jul	11:50	0	11.95	1.20	0.00	9.85	0.99	0.00	13.82	1.38	0.00			
10-jul	08:30	1	15.35	1.54	2.92	11.65	1.17	1.55	16.25	1.63	2.09			
11-jul	08:30	2	15.62	1.56	3.15	14.25	1.43	3.78	17.35	1.74	3.03			
12-jul	09:00	3	15.73	1.57	3.25	14.53	1.45	4.02	18.22	1.82	3.78			
13-jul	08:00	4	15.73	1.57	3.25	14.56	1.46	4.05	18.23	1.82	3.79			
C.B.R.														
PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3					
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27		10.9	0.6			21.9	1.1			32.9	1.7		
0.075	1.9		21.9	1.1			32.9	1.7			54.8	2.8		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	47.5	2.5		3.5	73.1	3.8		5.4
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9		4.7
0.3	7.62		43.8	2.3			91.4	4.7			106.0	5.5		
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1			113.4	5.9		
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7			131.6	6.8		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.65 %
CBR 95% D.Máx.
5.39 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS**

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 02/12/2024 Identificación: 2.96% Bischofita	A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	11290	11585	11460	11865	11830	12150
Peso Molde (g)	7210	7210	7220	7220	7280	7280
Peso muestra húmeda (g)	4080	4375	4240	4645	4550	4870
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.93	2.07	2.01	2.20	2.15	2.31
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2º sup.	Fondo	Superf.	2º sup.
Tara Nº	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	72.56	69.77	73.1	77.2	74.52	77.41
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35
Peso del agua (g)	10.03	13.47	12.73	10	10.67	11.06
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83
Contenido humedad (%)	20.14	30.84	26.92	18.38	21.00	20.55
Promedio cont. Humedad (%)	25.49		26.92		19.69	
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.54		1.63		1.68	
	1.82		1.80		1.94	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			LECT.		EXPANSION		LECT.		EXPANSION		LECT.	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	
09-jul	11:50	0	11.95	1.20	0.00	9.85	0.99	0.00	13.82	1.38	0.00	
10-jul	08:30	1	15.35	1.54	2.92	11.65	1.17	1.55	16.25	1.63	2.09	
11-jul	08:30	2	15.62	1.56	3.15	14.25	1.43	3.78	17.35	1.74	3.03	
12-jul	09:00	3	15.73	1.57	3.25	14.53	1.45	4.02	18.22	1.82	3.78	
13-jul	08:00	4	15.73	1.57	3.25	14.56	1.46	4.05	18.23	1.82	3.79	

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
2.1	1.54
3.8	1.68
5.4	1.80



C.R.R.

C.B.R.														
PENETRACION		CARGA NORMAL.	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27		10.9	0.6			21.9	1.1			32.9	1.7		
0.075	1.9		21.9	1.1			32.9	1.7			54.8	2.8		
0.1	2.54	1360	29.2	1.5		2.1	47.5	2.5		3.5	73.1	3.8	5.4	
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9	4.7	
0.3	7.62		43.8	2.3			91.4	4.7			106.0	5.5		
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1			113.4	5.9		
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7			131.6	6.8		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.51 %
CBR 95% D.Máx.
5.35 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS**

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasif.	H. Opt.	D. MÁS
Fecha: 02/12/2024 Identificación: 2.96% Bischofita	A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	11280	11525	11410	11825	11800	12095
Peso Molde (g)	7210	7210	7220	7220	7280	7280
Peso muestra húmeda (g)	4070	4315	4190	4605	4520	4815
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.93	2.04	1.98	2.18	2.14	2.28
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	72.56	69.77	73.1	77.2	74.52	77.41
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35
Peso del agua (g)	10.03	13.47	12.73	10	10.67	11.06
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83
Contenido humedad (%)	20.14	30.84	26.92	18.38	21.00	20.55
Promedio cont. Humedad (%)	25.49	26.92	19.69	20.55	19.47	18.81
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.54	1.61	1.66	1.81	1.79	1.92

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			LECT.		EXPANSION		LECT.		EXPANSION		LECT.	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	
09-jul	11:50	0	12.16	1.22	0.00	10.32	1.03	0.00	13.59	1.36	0.00	
10-jul	08:30	1	15.25	1.53	2.65	11.52	1.15	1.03	16.29	1.63	2.32	
11-jul	08:30	2	15.82	1.58	3.14	14.35	1.44	3.46	17.23	1.72	3.13	
12-jul	09:00	3	15.83	1.58	3.15	14.65	1.47	3.72	18.52	1.85	4.23	
13-jul	08:00	4	15.84	1.58	3.16	14.65	1.47	3.72	18.53	1.85	4.24	

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.9	1.54
3.8	1.66
5.4	1.79



C.B.R.

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE Nº 1				MOLDE Nº 2				MOLDE Nº 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27		10.9	0.6			21.9	1.1			32.9	1.7		
0.075	1.9		21.9	1.1			32.9	1.7			54.8	2.8		
0.1	2.54	1360	25.5	1.3		1.9	47.5	2.5		3.5	73.1	3.8		5.4
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9		4.7
0.3	7.62		43.8	2.3			91.4	4.7			106.0	5.5		
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1			113.4	5.9		
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7			131.6	6.8		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.92 %
CBR 95% D.Máx.
5.61 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS**

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasif.	H. Opt.	D. MÁS
Fecha: 05/12/2024 Identificación: 2.96% Bischofita	A-6-(10)	11.21	1.90

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	11280	11525	11410	11825	11800	12095
Peso Molde (g)	7210	7210	7220	7220	7280	7280
Peso muestra húmeda (g)	4070	4315	4190	4605	4520	4815
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.93	2.04	1.98	2.18	2.14	2.28
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.
Tara N°	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	72.56	69.77	73.1	77.2	74.52	77.41
Peso muestra seca + tara (g)	62.53	56.30	60.37	67.2	63.85	66.35
Peso del agua (g)	10.03	13.47	12.73	10	10.67	11.06
Peso de tara (g)	12.72	12.63	13.09	12.79	13.05	12.52
Peso de la muestra seca (g)	49.81	43.67	47.28	54.41	50.8	53.83
Contenido humedad (%)	20.14	30.84	26.92	18.38	21.00	20.55
Promedio cont. Humedad (%)	25.49	26.92	19.69	20.55	19.47	18.81
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.54	1.61	1.66	1.81	1.79	1.92

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.21	1.90

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1		MOLDE N° 2		MOLDE N° 3				
			LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION	LECT.	EXPANSION			
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.		
09-jul	11:50	0	12.16	1.22	0.00	10.32	1.03	0.00	13.59	1.36	0.00
10-jul	08:30	1	15.25	1.53	2.65	11.52	1.15	1.03	16.29	1.63	2.32
11-jul	08:30	2	15.82	1.58	3.14	14.35	1.44	3.46	17.23	1.72	3.13
12-jul	09:00	3	15.83	1.58	3.15	14.65	1.47	3.72	18.52	1.85	4.23
13-jul	08:00	4	15.84	1.58	3.16	14.65	1.47	3.72	18.53	1.85	4.24

C.B.R.	Peso
%	Unit.
	gr/cm ³
1.8	1.54
3.8	1.66
5.4	1.79



C.B.R.

C.B.R.														
PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		7.2	0.4			14.5	0.8			21.9	1.1		
0.05	1.27		10.9	0.6			21.9	1.1			32.9	1.7		
0.075	1.9		21.9	1.1			32.9	1.7			54.8	2.8		
0.1	2.54	1360	23.7	1.2		1.7	47.5	2.5		3.5	73.1	3.8	5.4	
0.2	5.08	2040	36.5	1.9		1.8	76.8	4.0		3.8	95.1	4.9	4.7	
0.3	7.62		43.8	2.3			91.4	4.7			106.0	5.5		
0.4	10.16		54.8	2.8			98.7	5.1			113.4	5.9		
0.5	12.7		69.5	3.6			109.7	5.7			131.6	6.8		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
6.97 %
CBR 95% D.Máx.
5.64 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACION DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 28/05/2024 Identificación: 5% Bischofita	A-6-(10)	11.28	1.91

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas	5		5		5		
Nº golpes por capa	12		25		56		
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	Antes de mojarse	D. de M.	
Peso muestra húm.+molde (g)	11900	10650	11295	11990	11350	12150	
Peso Molde (g)	8065	8065	7290	7290	7295	7295	
Peso muestra húmeda (g)	3835	2585	4005	4700	4055	4855	
Volumen de la muestra cm³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.82	1.22	1.90	2.23	1.92	2.30	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	87.56	85.87	76.72	74.56	77.66	76.7	76.54 76.48 72.35
Peso muestra seca + tara (g)	73.77	71.97	65.1	62.95	64.91	64.84	66.53 64.64 62.87
Peso del agua (g)	13.79	13.9	11.62	11.61	12.75	11.86	10.01 11.84 9.48
Peso de tara (g)	14.04	14.05	13.63	11.86	12.05	14.02	13.00 12.42 12.44
Peso de la muestra seca (g)	59.73	57.92	51.47	51.09	52.86	50.82	53.53 52.22 50.43
Contenido humedad (%)	23.09	24.00	22.58	22.72	24.12	23.34	18.70 22.67 18.80
Promedio cont. Humedad (%)	23.54		22.58		23.42		23.34 20.69 18.80
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.47		1.00		1.54		1.80 1.59 1.93

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
11.28	1.91

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
28-may	11:50	0	14.09	1.41	0.00	11.44	1.14	0.00	3.15	0.32	0.00
29-may	08:30	1	17.27	1.73	2.73	16.23	1.62	4.11	8.26	0.83	4.39
30-may	08:30	2	17.38	1.74	2.83	16.44	1.64	4.29	10.33	1.03	6.17
31-may	09:00	3	17.40	1.74	2.84	16.50	1.65	4.35	10.55	1.06	6.36
01-jun	08:00	4	17.41	1.74	2.85	16.51	1.65	4.35	10.56	1.06	6.36



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm³
1.3	1.47
1.6	1.54
2.0	1.59

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0					
0.025	0.63			7.2	0.4		10.9	0.6		14.5	0.8		14.5	0.8		
0.05	1.27			10.9	0.6		14.5	0.8		18.2	0.9		18.2	0.9		
0.075	1.9			14.5	0.8		18.2	0.9		21.9	1.1		21.9	1.1		
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	21.9	1.1		1.6	25.5	1.3		1.6	25.5	1.3
0.2	5.08	2040	21.9	1.1		1.1	29.2	1.5		1.4	40.2	2.1		1.4	40.2	2.1
0.3	7.62		25.5	1.3			36.5	1.9			47.5	2.5			47.5	2.5
0.4	10.16		29.2	1.5			40.2	2.1			54.8	2.8			54.8	2.8
0.5	12.7		32.9	1.7			47.5	2.5			62.2	3.2			62.2	3.2



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx	
4	%
CBR 95% D.Máx.	
3	%

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



**UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS**

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel		
Fecha: 05/07/2024	Identificación: 5% Bischofita	

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO

Nº capas	5		5		5	
Nº golpes por capa	12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)	9980	10495	11250	11775	11495	12075
Peso Molde (g)	6230	6230	7250	7250	7290	7290
Peso muestra húmeda (g)	3750	4265	4000	4525	4205	4785
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.78	2.02	1.89	2.14	1.99	2.27
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2 ^o sup.	Fondo	Superf.	2 ^o sup.
Tara Nº	1	2	3	1	2	3
Peso muestra húm + tara (g)	84.94	89.62	89.37	75.56	79.31	72.55
Peso muestra seca + tara (g)	71.79	75.96	77.07	64.59	66.18	62.64
Peso del agua (g)	13.15	13.66	12.3	10.97	13.13	9.91
Peso de tara (g)	18.05	18.56	18.68	18.61	19.15	16.79
Peso de la muestra seca (g)	53.74	57.4	58.39	45.98	47.03	45.85
Contenido humedad (%)	24.47	23.80	21.07	23.86	27.92	21.61
Promedio cont. Humedad (%)	24.13		21.07	25.89		21.61
Peso Un.muestra seca (g/cm ³)	1.43		1.67	1.50		1.76
						1.63
						1.90

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.28	1.91

EXPANSION

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3			
			LECT.		EXPANSION		LECT.		EXPANSION		LECT.	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	
05-jul	11:50	0	10.37	1.04	0.00	12.48	1.25	0.00	11.46	1.15	0.00	
06-jul	08:30	1	15.07	1.51	4.04	17.52	1.75	4.33	18.52	1.85	6.06	
07-jul	08:30	2	15.08	1.51	12.95	17.64	1.76	4.43	18.62	1.86	6.15	
08-jul	09:00	3	15.09	1.51	12.96	17.68	1.77	4.47	18.70	1.87	6.22	
09-jul	08:00	4	15.10	1.51	12.97	17.70	1.77	4.48	18.73	1.87	6.24	

C.B.R.	Peso
%	Unit.
1.3	gr/cm ³
1.9	1.43
2.4	1.50
	1.63



C.B.R.

PENETRACION		CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%	Kg	Kg/cm2	Kg	%
0	0		0.0	0			0.0	0			0.0	0		
0.025	0.63		3.5	0.2			10.9	0.6			14.5	0.8		
0.05	1.27		10.9	0.6			18.2	0.9			21.9	1.1		
0.075	1.9		14.5	0.8			21.9	1.1			29.2	1.5		
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	25.5	1.3		1.9	32.9	1.7		2.4
0.2	5.08	2040	23.7	1.2		1.2	32.9	1.7		1.6	43.8	2.3		2.1
0.3	7.62		29.2	1.5			40.2	2.1			54.8	2.8		
0.4	10.16		36.5	1.9			47.5	2.5			62.2	3.2		
0.5	12.7		40.2	2.1			54.8	2.8			69.5	3.6		



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
4 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasif.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 09/07/2024 Identificación: 5% Bischofita	A-6-(10)	11.28	1.91

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO								
Nº capas	5			5			5	
Nº golpes por capa	12			25			56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M		
Peso muestra húm.+molde (g)	10940	10573	11273	11883	11423	12113		
Peso Molde (g)	7148	7148	7270	7270	7290	7290		
Peso muestra húmeda (g)	3792.5	3425	4002.5	4612.5	4132.5	4822.5		
Volumen de la muestra cm ³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18		
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)	1.80	1.62	1.89	2.18	1.96	2.28		
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1	2
Peso muestra húm + tara (g)	86.25	87.75	83.05	75.06	78.49	74.63	75.11	77.74
Peso muestra seca + tara (g)	72.78	73.97	71.09	63.77	65.55	63.74	65.20	65.97
Peso del agua (g)	13.47	13.78	11.96	11.29	12.94	10.885	9.905	11.77
Peso de tara (g)	18.05	18.56	18.68	18.61	19.15	16.79	15.57	18.22
Peso de la muestra seca (g)	54.73	55.405	52.405	45.16	46.395	46.95	49.63	47.75
Contenido humedad (%)	24.61	24.87	22.82	25.00	27.89	23.18	19.96	24.65
Promedio cont. Humedad (%)	24.74	22.82	26.45	23.18	22.30	20.19		
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)	1.44	1.32	1.50	1.77	1.60	1.90		

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.28	1.91

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
			09-jul	11:50	0	11.37	1.14	0.00	15.00	1.50	0.00
10-jul	08:30	1	15.20	1.52	3.29	19.52	1.95	3.88	15.25	1.53	2.40
11-jul	08:30	2	15.21	1.52	3.30	19.53	1.95	3.89	16.15	1.62	3.17
12-jul	09:00	3	15.22	1.52	3.31	19.55	1.96	3.91	16.35	1.64	3.34
13-jul	08:00	4	15.23	1.52	3.32	19.60	1.96	3.95	16.45	1.65	3.43



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.3	1.44
1.9	1.50
2.4	1.60

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	Kg/cm ²	Kg	Kg	%	
0	0			0.0	0			0.0	0			0.0	0
0.025	0.63			3.5	0.2			10.9	0.6			14.5	0.8
0.05	1.27			10.9	0.6			18.2	0.9			21.9	1.1
0.075	1.9			14.5	0.8			21.9	1.1			29.2	1.5
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	25.5	1.3		1.9	32.9	1.7	2.4
0.2	5.08	2040	23.7	1.2		1.2	32.9	1.7		1.6	43.8	2.3	2.1
0.3	7.62		29.2	1.5			40.2	2.1			54.8	2.8	
0.4	10.16		36.5	1.9			47.5	2.5			62.2	3.2	
0.5	12.7		40.2	2.1			54.8	2.8			69.5	3.6	



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
4 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 27/06/2024	Identificación: 7% Bischofita

Clasific.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.51	1.89

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas		5		5		5	
Nº golpes por capa		12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA		Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)		9955	10475	11335	11815	11570	12000
Peso Molde (g)		6230	6230	7300	7300	7290	7290
Peso muestra húmeda (g)		3725	4245	4035	4515	4280	4710
Volumen de la muestra cm ³		2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)		1.76	2.01	1.91	2.14	2.03	2.23
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1
Peso muestra húm + tara (g)	75.64	72.16	74.81	76.92	77.07	78.2	71.52
Peso muestra seca + tara (g)	64.53	60.61	63.28	66.01	64.89	66.75	62.13
Peso del agua (g)	11.11	11.55	11.53	10.91	12.18	11.45	9.39
Peso de tara (g)	14.03	13.31	14.6	12.77	13.73	11.98	13.52
Peso de la muestra seca (g)	50.5	47.3	48.68	53.24	51.16	54.77	48.61
Contenido humedad (%)	22.00	24.42	23.69	20.49	23.81	20.91	19.32
Promedio cont. Humedad (%)		23.21	23.69		22.15	20.91	24.65
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)		1.43	1.62		1.56	1.77	1.63
							1.86

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³

11.51 1.89

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
27-jun	11:50	0	11.97	1.20	0.00	10.47	1.05	0.00	11.72	1.17	0.00
28-jun	08:30	1	13.34	1.33	1.18	11.77	1.18	1.12	13.43	1.34	1.47
29-jun	08:30	2	14.71	1.47	2.35	13.07	1.31	2.23	15.14	1.51	2.94
30-jun	09:00	3	16.08	1.61	3.53	14.37	1.44	3.35	16.85	1.69	4.41
01-jul	08:00	4	17.45	1.75	4.71	15.67	1.57	4.47	18.56	1.86	5.88

C.B.R.	Peso
%	Unit.
gr/cm ³	



1.3 1.43
1.8 1.56
2.1 1.63

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3					
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG			
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0		0.0	0	
0.025	0.63			7.2	0.4		9.0	0.5		11.2	0.6				
0.05	1.27			10.9	0.6		12.7	0.7		18.2	0.9				
0.075	1.9			14.5	0.8		18.2	0.9		23.7	1.2				
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	21.9	1.1		1.6	27.4	1.4		2.0	
0.2	5.08	2040	25.5	1.3		1.3	36.5	1.9		1.8	43.8	2.3		2.1	
0.3	7.62		29.2	1.5			43.8	2.3			51.2	2.6			
0.4	10.16		38.3	2.0			51.2	2.6			62.2	3.2			
0.5	12.7		43.8	2.3			58.5	3.0			73.1	3.8			



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
3 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Clasific.	H. Opt.	D. Máx
Fecha: 05/07/2024 Identificación: 7% Bischofita	A-6-(10)	11.51	1.89

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas		5		5		5	
Nº golpes por capa		12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	
Peso muestra húm.+molde (g)	9985	10495	11395	11952	11595	12150	
Peso Molde (g)	6240	6240	7310	7310	7295	7295	
Peso muestra húmeda (g)	3745	4255	4085	4642	4300	4855	
Volumén de la muestra cm³	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	
Peso unitario de la muestra (g/cm³)	1.77	2.01	1.93	2.20	2.04	2.30	
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	
Tara N°	1	2	3	1	2	3	
Peso muestra húm + tara (g)	75.64	72.16	74.81	76.92	77.07	78.2	71.52 79.95 76.52
Peso muestra seca + tara (g)	64.53	60.61	63.28	66.01	64.89	66.75	62.13 64.39 66.05
Peso del agua (g)	11.11	11.55	11.53	10.91	12.18	11.45	9.39 15.56 10.47
Peso de tara (g)	14.03	13.31	14.6	12.77	13.73	11.98	13.52 12.5 12.76
Peso de la muestra seca (g)	50.5	47.3	48.68	53.24	51.16	54.77	48.61 51.89 53.29
Contenido humedad (%)	22.00	24.42	23.69	20.49	23.81	20.91	19.32 29.99 19.65
Promedio cont. Humedad (%)	23.21	23.69	22.15	20.91	20.91	24.65	19.65
Peso Unit.muestra seca (g/cm³)	1.44	1.63	1.58	1.82	1.63	1.92	

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm³
11.51	1.89

FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION		LECT.	EXPANSION	
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
05-jul	11:50	0	12.15	1.22	0.00	11.47	1.15	0.00	11.82	1.18	0.00
06-jul	08:30	1	13.52	1.35	1.18	12.77	1.28	1.12	13.53	1.35	1.47
07-jul	08:30	2	14.89	1.49	2.35	14.07	1.41	2.23	15.24	1.52	2.94
08-jul	09:00	3	16.26	1.63	3.53	15.37	1.54	3.35	16.95	1.70	4.41
09-jul	08:00	4	17.63	1.76	4.71	16.67	1.67	4.47	18.66	1.87	5.88



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm³
1.3	1.44
1.8	1.58
2.1	1.63

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3				
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG	CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm²	Kg	%	Kg	Kg/cm²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0	0.0	0	0	
0.025	0.63			7.2	0.4		10.9	0.6		14.5	0.8	
0.05	1.27			10.9	0.6		14.5	0.8		21.9	1.1	
0.075	1.9			14.5	0.8		18.2	0.9		25.5	1.3	
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	21.9	1.1		1.6	29.2	1.5
0.2	5.08	2040	25.5	1.3		1.3	36.5	1.9		1.8	43.8	2.3
0.3	7.62		32.9	1.7			47.5	2.5			54.8	2.8
0.4	10.16		40.2	2.1			54.8	2.8			65.8	3.4
0.5	12.7		43.8	2.3			62.2	3.2			84.1	4.3



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx	
3	%
CBR 95% D.Máx.	
3	%

Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS
NO PAVIMENTADOS"

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	
Fecha: 09/07/2024	Identificación: 7% Bischofita

Clasific.	H. Opt.	D. Máx
A-6-(10)	11.51	1.89

CONTENIDO DE HUMEDAD Y PESO UNITARIO							
Nº capas		5		5		5	
Nº golpes por capa		12		25		56	
CONDICION DE MUESTRA		Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M	Antes de mojarse	D. de M
Peso muestra húm.+molde (g)		9970	10485	11365	11884	11583	12075
Peso Molde (g)		6230	6230	7300	7300	7290	7290
Peso muestra húmeda (g)		3740	4255	4065	4583.5	4292.5	4785
Volumen de la muestra cm ³		2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18	2112.18
Peso unitario de la muestra (g/cm ³)		1.77	2.01	1.92	2.17	2.03	2.27
MUESTRA DE HUMEDAD	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo	Superf.	2" sup.	Fondo
Tara N°	1	2	3	1	2	3	1
Peso muestra húm + tara (g)	75.64	72.16	74.81	76.92	77.07	78.2	71.52
Peso muestra seca + tara (g)	64.53	60.61	63.28	66.01	64.89	66.75	62.13
Peso del agua (g)	11.11	11.55	11.53	10.91	12.18	11.45	9.39
Peso de tara (g)	14.03	13.31	14.6	12.77	13.73	11.98	13.52
Peso de la muestra seca (g)	50.5	47.3	48.68	53.24	51.16	54.77	48.61
Contenido humedad (%)	22.00	24.42	23.69	20.49	23.81	20.91	19.32
Promedio cont. Humedad (%)		23.21	23.69		22.15	20.91	24.65
Peso Unit.muestra seca (g/cm ³)		1.44	1.63		1.58	1.79	1.63
							1.89

Hum.	Peso
Opt.	Unit.
%	gr/cm ³
11.51	1.89

EXPANSION											
FECHA	HORA	TIEMPO EN DIAS	MOLDE N° 1			MOLDE N° 2			MOLDE N° 3		
			LECT.		EXPANSION	LECT.		EXPANSION	LECT.		EXPANSION
			EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%	EXTENS.	CM.	%
09-jul	11:50	0	12.05	1.21	0.00	10.57	1.06	0.00	11.62	1.16	0.00
10-jul	08:30	1	13.42	1.34	1.18	11.87	1.19	1.12	13.33	1.33	1.47
11-jul	08:30	2	14.79	1.48	2.35	13.17	1.32	2.23	15.04	1.50	2.94
12-jul	09:00	3	16.16	1.62	3.53	14.47	1.45	3.35	16.75	1.68	4.41
13-jul	08:00	4	17.53	1.75	4.71	15.77	1.58	4.47	18.46	1.85	5.88



C.B.R. %	Peso Unit. gr/cm ³
1.3	1.44
1.8	1.58
2.1	1.63

PENETRACION	CARGA NORMAL	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3						
		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG		CARGA ENSAYO		C.B.R. CORREG				
		Pulg.	mm	Kg	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%	Kg	Kg/cm ²	Kg	%
0	0			0.0	0		0.0	0		0.0	0					
0.025	0.63			7.2	0.4		10.9	0.6		14.5	0.8		21.9	1.1		
0.05	1.27			10.9	0.6		14.5	0.8		18.2	0.9		25.5	1.3		
0.075	1.9			14.5	0.8		18.2	0.9		21.9	1.1		29.2	1.5		2.1
0.1	2.54	1360	18.2	0.9		1.3	21.9	1.1		1.6	29.2	1.5				2.1
0.2	5.08	2040	25.5	1.3		1.3	36.5	1.9		1.8	43.8	2.3				2.1
0.3	7.62		32.9	1.7			47.5	2.5			54.8	2.8				
0.4	10.16		40.2	2.1			54.8	2.8			65.8	3.4				
0.5	12.7		43.8	2.3			62.2	3.2			84.1	4.3				



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR)



CBR 100% D.máx
3 %
CBR 95% D.Máx.
3 %

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador

	2da CIRCUNVALACION		TARIJEÑOS EN
1	16/05/2024	28/10/2024	31/10/2024
2	27/06/2024	28/10/2024	04/11/2024
3	01/07/2024	28/10/2024	07/11/2024
4	16/05/2024	31/10/2024	11/11/2024
5	01/07/2024	31/10/2024	11/11/2024
6	16/05/2024	31/10/2024	14/11/2024
7	16/05/2024	04/11/2024	18/11/2024
8	16/05/2024	04/11/2024	21/11/2024
9	16/05/2024	04/11/2024	21/11/2024
10	27/06/2024	07/11/2024	21/11/2024
11	27/06/2024	07/11/2024	25/11/2024
12	27/06/2024	07/11/2024	25/11/2024
13	27/06/2024	11/11/2024	25/11/2024
14	01/07/2024	11/11/2024	28/11/2024
15	01/07/2024	11/11/2024	28/11/2024
16	01/07/2024	14/11/2024	28/11/2024
17	01/07/2024	14/11/2024	02/12/2024
18	27/06/2024	14/11/2024	03/12/2024
19	01/07/2024	18/11/2024	02/12/2024
20	16/05/2024	19/11/2024	05/12/2024

PROGRESO



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL


LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"
COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	08/05/2024
Barrio:	Segunda Circunvalacion	Identificacion:	Muestra M-1

Muestra: Unica **Volumen:** 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10395.00	10945.00	11110.00	10920.00
Peso del molde (g)	6525	6525	6525	6525
Peso suelo húmedo (g)	3870	4420	4585	4395
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.82	2.08	2.16	2.07
Cápsula Nº	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	85.62	88.41	92.91	88.80
Peso suelo seco + cápsula (g)	82.54	82.08	83.24	78.54
Peso del agua (g)	3.08	6.33	9.67	10.26
Peso de la cápsula (g)	17.02	17.52	17	20.49
Peso suelo seco (g)	65.52	64.56	66.24	58.05
Contenido de humedad (%)	4.70	9.80	14.60	17.67
Densidad suelo seco (gr/cm ³)	1.74	1.90	1.88	1.76



Densidad Máxima	1.91 g/cm ³
Humedad Optima	11 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en
esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL


LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"
COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	08/05/2024
Barrio:	Segunda Circunvalacion	Identificacion:	1% Bischofita

Muestra: Unica Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10475.00	11005.00	11235.00	10880.00
Peso del molde (g)	6525	6525	6525	6525
Peso suelo húmedo (g)	3950	4480	4710	4355
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.86	2.11	2.22	2.05
Cápsula Nº	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	88.95	93.82	96.91	92.96
Peso suelo seco + cápsula (g)	85.92	87.45	87.16	81.55
Peso del agua (g)	3.03	6.37	9.75	11.41
Peso de la cápsula (g)	18.88	18.61	19.13	20.85
Peso suelo seco (g)	67.04	68.84	68.03	60.70
Contenido de humedad (%)	4.52	9.25	14.33	18.80
Densidad suelo seco (g/cm ³)	1.78	1.93	1.94	1.73



Densidad Máxima	1.96 g/cm ³
Humedad Optima	11 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL


LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"
COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	10/05/2024
Barrio:	Segunda Circunvalacion	Identificacion:	3% Bischofita

Muestra: Unica Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10595.00	11090.00	11140.00	11050.00
Peso del molde (g)	6525	6525	6525	6525
Peso suelo húmedo (g)	4070.00	4565	4615	4525
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.92	2.15	2.17	2.13
Cápsula Nº	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	87.41	91.82	94.43	93.54
Peso suelo seco + cápsula (g)	84.68	85.55	86.71	83.25
Peso del agua (g)	2.73	6.27	7.72	10.29
Peso de la cápsula (g)	19.85	17.49	20.47	16.83
Peso suelo seco (g)	64.83	68.06	66.24	66.42
Contenido de humedad (%)	4.21	9.21	11.65	15.49
Densidad suelo seco (gr/cm ³)	1.84	1.97	1.95	1.85



Densidad Máxima	1.96 g/cm ³
Humedad Optima	10 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL


LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"
COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	10/05/2024
Barrio:	Segunda Circunvalacion	Identificacion:	5% Bischofita

Muestra: Unica Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10610.00	11070.00	11160.00	10915.00
Peso del molde (g)	6525	6525	6525	6525
Peso suelo húmedo (g)	4085	4545	4635	4390
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.92	2.14	2.18	2.07
Cápsula N°	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	85.53	87.22	92.65	88.27
Peso suelo seco + cápsula (g)	82.65	81.40	84.43	78.90
Peso del agua (g)	2.88	5.82	8.22	9.37
Peso de la cápsula (g)	18.89	18.61	19.14	20.85
Peso suelo seco (g)	63.76	62.79	65.29	58.05
Contenido de humedad (%)	4.52	9.27	12.59	16.14
Densidad suelo seco (gr/cm ³)	1.84	1.96	1.94	1.78



Densidad Máxima	1.97 g/cm ³
Humedad Optima	9.8 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	17/05/2024
Barrio:	Segunda Circunvalacion	Identificacion:	7% Bischofita

Muestra: Unica Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10630.00	11150.00	11195.00	11025.00
Peso del molde (g)	6490	6490	6490	6490
Peso suelo húmedo (g)	4140	4660	4705	4535
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.95	2.19	2.22	2.14
Cápsula N°	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	64.90	72.74	79.66	77.81
Peso suelo seco + cápsula (g)	63.07	68.75	73.82	70.88
Peso del agua (g)	1.83	3.99	5.84	6.93
Peso de la cápsula (g)	16.82	20.08	18.42	18.7
Peso suelo seco (g)	46.25	48.67	55.4	52.18
Contenido de humedad (%)	3.96	8.20	10.54	13.28
Densidad suelo seco (gr/cm ³)	1.88	2.03	2.00	1.89



Densidad Máxima	2.03 g/cm ³
Humedad Optima	8.69 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

TABLA DE DISTRIBUCION - COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	24/06/2024
Barrio:	Segunda Circunvalacion	Identificacion:	Distribucion de Compactacion

Descripcion

Natural	Contenido de humedad (%)	4.52	9.25	14.33	18.80
	Densidad suelo seco (g/cm^3)	1.78	1.93	1.94	1.73
1% bischofita	Contenido de humedad (%)	4.70	9.80	14.60	17.67
	Densidad suelo seco (gr/cm^3)	1.74	1.90	1.88	1.76
3% bischofita	Contenido de humedad (%)	4.21	9.21	11.65	15.49
	Densidad suelo seco (gr/cm^3)	1.84	1.97	1.95	1.85
5% bischofita	Contenido de humedad (%)	4.52	9.27	12.59	16.14
	Densidad suelo seco (gr/cm^3)	1.84	1.96	1.94	1.78
7% bischofita	Contenido de humedad (%)	3.96	8.20	10.54	13.28
	Densidad suelo seco (gr/cm^3)	1.88	2.03	2.00	1.89



Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	17/04/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	Suelo natural

Muestra: Única Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10150.00	10590.00	10985.00	10670.00
Peso del molde (g)	6490	6490	6490	6490
Peso suelo húmedo (g)	3660	4100	4495	4180
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.72	1.93	2.12	1.97
Cápsula N°	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	73.19	72.64	77.42	71.81
Peso suelo seco + cápsula (g)	70.48	67.57	68.72	60.25
Peso del agua (g)	2.71	5.07	8.7	11.56
Peso de la cápsula (g)	12.77	12.76	13.28	12.85
Peso suelo seco (g)	57.71	54.81	55.44	47.40
Contenido de humedad (%)	4.70	9.25	15.69	24.39
Densidad suelo seco (g/cm ³)	1.65	1.77	1.83	1.58



Densidad Máxima	1.82 gr/cm ³
Humedad Óptima	14 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	19/04/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	1% Bischofita


Muestra: Unica Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10460.00	10815.00	11105.00	10810.00
Peso del molde (g)	6530	6530	6530	6530
Peso suelo húmedo (g)	3930	4285	4575	4280
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.85	2.02	2.15	2.02
Cápsula Nº	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	72.54	74.64	73.20	77.13
Peso suelo seco + cápsula (g)	69.75	69.45	65.70	65.84
Peso del agua (g)	2.79	5.19	7.5	11.29
Peso de la cápsula (g)	17.59	18.37	19.17	18.95
Peso suelo seco (g)	52.16	51.08	46.53	46.89
Contenido de humedad (%)	5.35	10.16	16.12	24.08
Densidad suelo seco (g/cm ³)	1.76	1.83	1.86	1.62

GRAFICO DE COMPACTACION

$$y = -0.00191x^2 + 0.04969x + 1.53961$$

$$R^2 = 0.98718$$



Densidad Máxima	1.86 gr/cm ³
Humedad Óptima	13 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	19/04/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	3% Bischofita

Muestra: Única Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10280.00	10665.00	11050.00	10700.00
Peso del molde (g)	6530	6530	6530	6530
Peso suelo húmedo (g)	3750.00	4135	4520	4170
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.77	1.95	2.13	1.96
Cápsula N°	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	66.69	72.26	81.45	84.51
Peso suelo seco + cápsula (g)	64.85	68.85	73.85	73.65
Peso del agua (g)	1.84	3.41	7.6	10.86
Peso de la cápsula (g)	18.87	18.51	19.05	17.48
Peso suelo seco (g)	45.98	50.34	54.8	56.17
Contenido de humedad (%)	4.00	6.77	13.87	19.33
Densidad suelo seco (g/cm ³)	1.70	1.82	1.87	1.65



Densidad Máxima	1.90 gr/cm ³
Humedad Óptima	11 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	23/04/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	5% Bischofita

Muestra: Única Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10555.00	10945.00	11035.00	10600.00
Peso del molde (g)	6530	6530	6530	6530
Peso suelo húmedo (g)	4025	4415	4505	4070
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.90	2.08	2.12	1.92
Cápsula N°	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + cápsula (g)	84.18	86.02	87.17	89.45
Peso suelo seco + cápsula (g)	80.13	79.90	78.59	78.54
Peso del agua (g)	4.05	6.12	8.58	10.91
Peso de la cápsula (g)	17.72	19.08	20.48	19.04
Peso suelo seco (g)	62.41	60.82	58.11	59.50
Contenido de humedad (%)	6.49	10.06	14.77	18.34
Densidad suelo seco (g/cm ³)	1.78	1.89	1.85	1.62



Densidad Máxima	1.91 gr/cm ³
Humedad Óptima	11 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	24/06/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	7% Bischofita

Muestra: Única Volumen: 2123.30 cm³

Nº de capas	5	5	5	5
Nº de golpes por capa	56	56	56	56
Peso suelo húmedo + molde (g)	10320.00	10730.00	11015.00	10880.00
Peso del molde (g)	6490	6490	6490	6490
Peso suelo húmedo (g)	3830.00	4240	4525	4390
Volumen de la muestra cm ³	2123.3	2123.3	2123.3	2123.3
Densidad suelo húmedo (g/cm ³)	1.80	2.00	2.13	2.07
Cápsula N°	1	2	3	4
Peso suelo húmedo + capsula (g)	75.29	79.15	75.69	75.84
Peso suelo seco + cápsula (g)	72.58	74.17	68.48	66.46
Peso del agua (g)	2.71	4.98	7.21	9.38
Peso de la cápsula (g)	13.12	12.94	13.72	13.48
Peso suelo seco (g)	59.46	61.23	54.76	52.98
Contenido de humedad (%)	4.56	8.13	13.17	17.70
Densidad suelo seco (g/cm ³)	1.73	1.85	1.88	1.76



Densidad Máxima	1.89 gr/cm ³
Humedad Óptima	12 %

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAELE SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"


TABLA DE DISTRIBUCION - COMPACTACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	24/06/2024
Barrio:	Tarifeños en Progreso	Identificación:	Distribución de compactación

Descripcion

Natural	Contenido de humedad (%)	4.70	9.25	15.69	24.39
	Densidad suelo seco (g/cm³)	1.65	1.77	1.83	1.58
1% bischofita	Contenido de humedad (%)	5.35	10.16	16.12	24.08
	Densidad suelo seco (g/cm³)	1.76	1.83	1.86	1.62
3% bischofita	Contenido de humedad (%)	4.00	6.77	13.87	19.33
	Densidad suelo seco (g/cm³)	1.70	1.82	1.87	1.65
5% bischofita	Contenido de humedad (%)	6.49	10.06	14.77	18.34
	Densidad suelo seco (g/cm³)	1.78	1.89	1.85	1.62
7% bischofita	Contenido de humedad (%)	4.56	8.13	13.17	17.70
	Densidad suelo seco (g/cm³)	1.73	1.85	1.88	1.76

GRAFICO DE COMPACTACION



Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGON

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

HUMEDAD NATURAL Y CLASIFICACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	11/03/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificación:	Suelo natural 1

HUMEDAD NATURAL			
Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	135.55	141.65	145.84
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	133.81	139.42	142.54
Peso de cápsula (g)	18.81	20.12	18.21
Peso de suelo seco (g)	115.00	119.3	124.33
Peso del agua (g)	1.74	2.23	3.3
Contenido de humedad (%)	1.51	1.87	2.65
PROMEDIO	2.01		

CLASIFICACIÓN DEL SUELO		DESCRIPCIÓN
SUCS:	ML	Limo con contenido de arcilla
AASHTO:	A-4 (8)	

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS


PROYECTO:

"ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON
BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

GRANULOMETRÍA

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha: 12/03/2024
Barrio: Segunda Circunvalación	Identificación: Suelo natural 1

Peso Total (gr.)			3000	A.S.T.M.	
Tamices	Tamaño (mm)	Peso Ret. (g)	Ret. Acum (g)	% Ret	% Que Pasa del Total
3"	75	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	50	0.00	0.00	0.00	100.00
1 1/2"	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1/2"	12.50	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.50	0.00	0.00	0.00	100.00
Nº4	4.75	0.00	0.00	0.00	100.00
Nº10	2.00	8.95	8.95	0.30	99.70
Nº40	0.425	15.55	24.50	0.82	99.18
Nº200	0.075	417.80	442.30	14.74	85.26
		442.30			



Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS


PROYECTO:

"ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON
BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

GRANULOMETRÍA

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha: 12/03/2024
Barrio: Segunda Circunvalación	Identificación: Suelo natural 1

Peso Total (gr.)			2850	A.S.T.M.	
Tamices	Tamaño (mm)	Peso Ret. (g)	Ret. Acum (g)	% Ret	% Que Pasa del Total
3"	75	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	50	0.00	0.00	0.00	100.00
1 1/2"	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1/2"	12.50	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.50	0.00	0.00	0.00	100.00
Nº4	4.75	0.00	0.00	0.00	100.00
Nº10	2.00	9.10	9.10	0.32	99.68
Nº40	0.425	15.50	24.60	0.86	99.14
Nº200	0.075	420.25	444.85	15.61	84.39
		444.85			



Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS


PROYECTO:

"ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON
BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

GRANULOMETRÍA

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha: 12/03/2024
Barrio: Segunda Circunvalación	Identificación: Suelo natural 1

Peso Total (gr.)			2800	A.S.T.M.	
Tamices	Tamaño (mm)	Peso Ret. (g)	Ret. Acum (g)	% Ret	% Que Pasa del Total
3"	75	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	50	0.00	0.00	0.00	100.00
1 1/2"	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1/2"	12.50	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.50	0.00	0.00	0.00	100.00
Nº4	4.75	0.00	0.00	0.00	100.00
Nº10	2.00	8.85	8.85	0.32	99.68
Nº40	0.425	13.65	22.50	0.80	99.20
Nº200	0.075	420.20	442.70	15.81	84.19
		442.70			



Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: “ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS”

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	08/03/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificación:	Suelo natural 1

Cápsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	17	23	28	31
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	33.02	28.57	32.33	31.03
Suelo Seco + Cápsula (g)	28.99	25.34	28.41	26.91
Peso del agua (g)	4.03	3.23	3.92	4.12
Peso de la Cápsula (g)	13.47	12.64	12.76	10.22
Peso Suelo seco (g)	15.52	12.7	15.65	16.69
Porcentaje de Humedad (%)	25.97	25.43	25.05	24.69



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	13.35	14.61	15.22
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	13.17	14.32	15.06
Peso de cápsula (g)	12.41	13.02	14.35
Peso de suelo seco (g)	0.76	1.30	0.71
Peso del agua (g)	0.18	0.29	0.16
Contenido de humedad (%)	23.68	22.31	22.54

Límite Líquido (LL)	25
Límite Plástico (LP)	23
Indice de plasticidad (IP)	2.4
Indice de Grupo (IG)	8.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: “ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS”

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificación:	1% Bischofita

Cápsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	15	24	29	35
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	30.68	32.77	29.72	31.56
Suelo Seco + Cápsula (g)	27.29	29.221	26.61	28.2
Peso del agua (g)	3.39	3.549	3.11	3.36
Peso de la Cápsula (g)	13.9	14.19	13.27	13.2
Peso Suelo seco (g)	13.39	15.031	13.34	15
Porcentaje de Humedad (%)	25.32	23.61	23.31	22.40



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	15.66	14.59	14.69
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	15.46	14.40	14.48
Peso de cápsula (g)	14.35	13.32	13.28
Peso de suelo seco (g)	1.11	1.08	1.20
Peso del agua (g)	0.20	0.19	0.21
Contenido de humedad (%)	18.02	17.59	17.50

Límite Líquido (LL)	24
Límite Plástico (LP)	18
Indice de plasticidad (IP)	6
Indice de Grupo (IG)	8.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: “ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS”

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificación:	3% Bischofita

Cápsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	16	20	27	32
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	30.44	28.96	31.54	30.65
Suelo Seco + Cápsula (g)	26.86	25.86	28.05	27.35
Peso del agua (g)	3.58	3.1	3.49	3.3
Peso de la Cápsula (g)	12.45	12.91	13.03	12.74
Peso Suelo seco (g)	14.41	12.95	15.02	14.61
Porcentaje de Humedad (%)	24.84	23.94	23.24	22.59



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	14.85	13.46	14.19
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	14.70	13.29	14.05
Peso de cápsula (g)	13.70	12.24	13.15
Peso de suelo seco (g)	1.00	1.05	0.90
Peso del agua (g)	0.15	0.17	0.14
Contenido de humedad (%)	15.00	16.19	15.56

Límite Líquido (LL)	23
Límite Plástico (LP)	16
Indice de plasticidad (IP)	8
Indice de Grupo (IG)	8.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: “ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS”

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificación:	5% Bischofita

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	15	21	26	35
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	34.18	31.94	31.59	34.64
Suelo Seco + Cápsula (g)	30.72	28.49	28.44	31.2
Peso del agua (g)	3.46	3.45	3.15	3.44
Peso de la Cápsula (g)	17.18	14.49	15.30	16.1
Peso Suelo seco (g)	13.54	14	13.14	15.1
Porcentaje de Humedad (%)	25.55	24.64	23.97	22.78



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	15.93	15.41	16.80
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	15.81	15.27	16.66
Peso de cápsula (g)	15.02	14.33	15.68
Peso de suelo seco (g)	0.79	0.94	0.98
Peso del agua (g)	0.12	0.14	0.14
Contenido de humedad (%)	15.19	14.89	14.29

Límite Líquido (LL)	24
Límite Plástico (LP)	15
Indice de plasticidad (IP)	9
Indice de Grupo (IG)	8.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: “ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS”

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificación:	7% Bischofita

Cápsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	17	24	28	33
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	32.92	32.60	29.80	29.71
Suelo Seco + Cápsula (g)	29.25	28.95	26.63	26.51
Peso del agua (g)	3.67	3.65	3.17	3.2
Peso de la Cápsula (g)	14.5	14.1	13.65	13.27
Peso Suelo seco (g)	14.75	14.85	12.98	13.24
Porcentaje de Humedad (%)	24.88	24.58	24.42	24.17



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	15.78	14.91	14.32
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	15.60	14.68	14.16
Peso de cápsula (g)	14.35	12.94	13.05
Peso de suelo seco (g)	1.25	1.74	1.11
Peso del agua (g)	0.18	0.23	0.16
Contenido de humedad (%)	14.40	13.22	14.41

Límite Líquido (LL)
25
Límite Plástico (LP)
14
Indice de plasticidad (IP)
10
Indice de Grupo (IG)
8.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

IP vs % BISCHOFITA

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificación:	IP vs Bischofita

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	1	3	5	7
Suelo Húmedo + Cápsula	5.90	7.80	8.39	10.49



Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

IP vs % BISCHOFITA

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Segunda Circunvalación	Identificacion:	IP vs Bischofita

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	1	3	5	7
Suelo Húmedo + Cápsula	5.90	7.80	9.20	10.49
Nº de golpes	1	3	5	7
Suelo Húmedo + Cápsula	14.09	13.96	13.76	13.58



Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

HUMEDAD NATURAL Y CLASIFICACION

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	11/03/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	Suelo natural 2

HUMEDAD NATURAL			
Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	188.80	172.60	144.20
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	182.80	166.00	138.40
Peso de cápsula (g)	18.80	18.80	20.40
Peso de suelo seco (g)	164.00	147.2	118
Peso del agua (g)	6	6.6	5.8
Contenido de humedad (%)	3.66	4.48	4.92
PROMEDIO	4.35		

CLASIFICACIÓN DEL SUELO		DESCRIPCIÓN
SUCS:	CL	Arcilla inorgánica de baja plasticidad.
AASHTO:	A-6(10)	

Pinto Flores Elias Emanuel

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

LABORATORISTA

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

GRANULOMETRIA

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	Suelo natural 2

Peso Total (gr.)			1055	A.S.T.M.	
Tamices	Tamaño (mm)	Peso Ret. (g)	Ret. Acum (g)	% Ret	% Que Pasa del Total
3"	75	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	50	0.00	0.00	0.00	100.00
1 1/2"	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1/2"	12.50	2.60	2.60	0.25	99.75
3/8"	9.50	24.10	26.70	2.53	97.47
Nº4	4.75	8.40	35.10	3.33	96.67
Nº10	2.00	22.50	57.60	5.46	94.54
Nº40	0.425	17.50	75.10	7.12	92.88
Nº200	0.075	34.70	109.80	10.41	89.59
		109.80			



Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

GRANULOMETRIA

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	Suelo natural 2

Peso Total (gr.)			1200	A.S.T.M.	
Tamices	Tamaño (mm)	Peso Ret. (g)	Ret. Acum (g)	% Ret	% Que Pasa del Total
3"	75	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	50	0.00	0.00	0.00	100.00
1 1/2"	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1/2"	12.50	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.50	6.75	6.75	0.56	99.44
Nº4	4.75	18.00	24.75	2.06	97.94
Nº10	2.00	16.25	41.00	3.42	96.58
Nº40	0.425	22.75	63.75	5.31	94.69
Nº200	0.075	54.45	118.20	9.85	90.15
		118.20			



Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

GRANULOMETRIA

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	Suelo natural 2

Peso Total (gr.)			1250	A.S.T.M.	
Tamices	Tamaño (mm)	Peso Ret. (g)	Ret. Acum (g)	% Ret	% Que Pasa del Total
3"	75	0.00	0.00	0.00	100.00
2"	50	0.00	0.00	0.00	100.00
1 1/2"	37.50	0.00	0.00	0.00	100.00
1"	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3/4"	19.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1/2"	12.50	0.00	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.50	12.80	12.80	1.02	98.98
Nº4	4.75	30.40	43.20	3.46	96.54
Nº10	2.00	12.80	56.00	4.48	95.52
Nº40	0.425	30.80	86.80	6.94	93.06
Nº200	0.075	77.00	163.80	13.10	86.90
		163.80			



Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	Suelo natural 2

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	19	24	29	35
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	27.20	37.00	31.00	27.20
Suelo Seco + Cápsula (g)	25.45	33.2	28.4	25.85
Peso del agua (g)	1.75	3.8	2.6	1.35
Peso de la Cápsula (g)	20.2	20.65	19.20	20.91
Peso Suelo seco (g)	5.25	12.55	9.2	4.94
Porcentaje de Humedad (%)	33.33	30.28	28.26	27.33



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	22.10	16.10	19.10
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	21.89	15.90	18.90
Peso de cápsula (g)	20.58	14.60	17.68
Peso de suelo seco (g)	1.31	1.30	1.22
Peso del agua (g)	0.21	0.20	0.20
Contenido de humedad (%)	16.03	15.38	16.39

Límite Líquido (LL)
30
Límite Plástico (LP)
16
Indice de plasticidad (IP)
14
Indice de Grupo (IG)
10.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	1% Bischofita M-2

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	15	21	26	35
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	30.19	28.96	28.32	30.15
Suelo Seco + Cápsula (g)	26.35	24.81	24.8	26.43
Peso del agua (g)	3.84	4.15	3.52	3.72
Peso de la Cápsula (g)	17.18	14.4	15.38	15.92
Peso Suelo seco (g)	9.17	10.41	9.42	10.51
Porcentaje de Humedad (%)	41.88	39.87	37.37	35.39



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	16.30	15.91	16.97
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	16.05	15.61	16.71
Peso de cápsula (g)	15.01	14.33	15.64
Peso de suelo seco (g)	1.04	1.28	1.07
Peso del agua (g)	0.25	0.30	0.26
Contenido de humedad (%)	24.04	23.44	24.30

Límite Líquido (LL)
38
Límite Plástico (LP)
24
Indice de plasticidad (IP)
14
Indice de Grupo (IG)
10.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	3% Bischofita M-2

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	15	23	28	32
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	31.62	33.79	30.10	28.53
Suelo Seco + Cápsula (g)	26.64	28.05	25.79	24.58
Peso del agua (g)	4.98	5.74	4.31	3.95
Peso de la Cápsula (g)	14.15	13.00	14.13	13.6
Peso Suelo seco (g)	12.49	15.05	11.66	10.98
Porcentaje de Humedad (%)	39.87	38.14	36.96	35.97



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	15.27	14.76	13.89
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	15.09	14.48	13.79
Peso de cápsula (g)	14.34	13.30	13.35
Peso de suelo seco (g)	0.75	1.18	0.44
Peso del agua (g)	0.18	0.28	0.10
Contenido de humedad (%)	24.00	23.73	22.73

Límite Líquido (LL)
37
Límite Plástico (LP)
23
Indice de plasticidad (IP)
14
Indice de Grupo (IG)
10.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	5% Bischofita

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	15	21	28	34
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	36.65	32.53	34.80	35.84
Suelo Seco + Cápsula (g)	30.4	27.41	29.54	30.62
Peso del agua (g)	6.25	5.12	5.26	5.22
Peso de la Cápsula (g)	15.4	14.85	16.35	17.19
Peso Suelo seco (g)	15	12.56	13.19	13.43
Porcentaje de Humedad (%)	41.67	40.76	39.88	38.87



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	16.98	15.34	16.92
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	16.45	15.13	16.61
Peso de cápsula (g)	14.45	14.35	15.40
Peso de suelo seco (g)	2.00	0.78	1.22
Peso del agua (g)	0.53	0.21	0.31
Contenido de humedad (%)	26.50	26.92	25.51

Límite Líquido (LL)
40
Límite Plástico (LP)
26
Indice de plasticidad (IP)
14
Indice de Grupo (IG)
10.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador




UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

LIMITES DE ATTERBERG

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	05/08/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	7% Bischofita M-2

Capsula Nº	1	2	3	4
Nº de golpes	17	22	28	33
Suelo Húmedo + Cápsula (g)	29.16	32.25	32.95	29.87
Suelo Seco + Cápsula (g)	25.07	28.01	28.4	25.96
Peso del agua (g)	4.09	4.24	4.55	3.91
Peso de la Cápsula (g)	14.75	17	16.35	15.25
Peso Suelo seco (g)	10.32	11.01	12.05	10.71
Porcentaje de Humedad (%)	39.63	38.51	37.76	36.51



Determinación de Límite Plástico

Cápsula	1	2	3
Peso de suelo húmedo + Cápsula (g)	15.44	15.52	16.53
Peso de suelo seco + Cápsula (g)	15.36	15.29	16.36
Peso de cápsula (g)	15.04	14.34	15.65
Peso de suelo seco (g)	0.32	0.95	0.71
Peso del agua (g)	0.08	0.23	0.17
Contenido de humedad (%)	25.00	24.21	23.94

Límite Líquido (LL)
38
Límite Plástico (LP)
24
Indice de plasticidad (IP)
14
Indice de Grupo (IG)
10.00

Pinto Flores Elias Emanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL


LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

IP vs % BISCHOFITA

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	IP vs Bischofita M-2

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	1	3	5	7
Suelo Húmedo + Cápsula	14.09	13.96	13.76	13.58



Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigacion es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISUEL SARACHO"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL


LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES COMPUESTAS DE SUELO FINO; MEDIANTE LA ADICION DE BISCHOFITA MOLIDA"

IP vs % BISCHOFITA

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	12/03/2024
Barrio:	Tarifeños en Progreso	Identificación:	IP vs Bischofita M-1

Capsula N°	1	2	3	4
Nº de golpes	1	3	5	7
Suelo Húmedo + Cápsula	5.90	7.80	9.20	10.49
Nº de golpes	1	3	5	7
Suelo Húmedo + Cápsula	14.09	13.96	13.76	13.58



Pinto Flores Elias Emanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingenieria Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

Calibración del frasco

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	23/05/2024
Barrio:	Segunda Circunvalacion	Identificacion:	M-1

		Peso del frasco limpio (vacio-seco) (g)	224.8
		Wfw (gr)= Peso del frasco + agua	
		712.8	
		T(°C) = Temperatura	
Numero de ensayo		Temp.	Wfw
		(°C)	(gr)
1		30	714.35
2		27	714.80
3		24	715.10
4		22	715.40
5		17	715.80
6		15	716.00

Calibración Frasco Volumétrico



Pinto Flores Elias Emmanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

PESO ESPECIFICO

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel
Barrio: Segunda Circunvalacion

Fecha: 23/05/2024
Identificación : Muestra M-1

Muestra: Unica

PESO ESPECIFICO AGREGADO FINO					
	1	2	3	4	Prom.
Temperatura ensayada	29	24	19	16	
Peso del suelo seco Ws	80.04	80.04	80.04	80.04	
Peso del frasco mas agua * Wfw	714.54	715.08	715.62	715.94	
Peso del frasco+agua+suelo Wfws	765	765.3	765.4	765.80	
Peso específico	2.706	2.684	2.646	2.652	
Factor de corrección K	0.9977	0.9991	1.0002	1.0009	
Peso específico corregido	2.699	2.682	2.646	2.655	2.670

El peso específico relativo de la muestra es de : **2.670** gr/cm³

Pinto Flores Elias Emmanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISAELE SARACHO"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

HIDROMETRO 152 H

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel
Barrio: Segunda Circunvalacion

Fecha: 28/05/2024
Identificación: Muestra M-1

Modelo Hidrómetro: 152 H

Peso suelo seco: 50 gr


Peso específico: 2.67 gr/cm³

Factor (a): 1.00

Agente Dispersante: Hexametafosfato de sodio (NaPO3)6

Hora de Lectura	Tiempo Transc. min.	Temp. °C.	Lectura Real R'	Lectura Correg R.	Prof. Efec. L	Constante K Tabla	L/t	Ct	Lectura Correg Re.	Diam. Partícula mm	% Mas Fino Parcial	% Mas Fino
05:00:00 p. m.	0.000	17	41.00	42.00	10.117	0.01460		-0.700	37.834	0.075		85.26
05:01:00 a. m.	1.000	17	40.00	41.00	10.233	0.01460	10.233	-0.700	36.834	0.0467	73.3666	62.55
05:02:00 p. m.	2.000	17	35.00	36.00	11.117	0.01460	5.558	-0.700	31.834	0.0344	63.4075	54.06
05:04:00 p. m.	4.000	17	30.00	31.00	11.917	0.01460	2.979	-0.700	26.834	0.0252	53.4484	45.57
05:08:00 p. m.	8.000	17	25.00	26.00	12.733	0.01460	1.592	-0.700	21.834	0.0184	43.4893	37.08
05:10:00 p. m.	10.000	17	24.00	25.00	12.917	0.01460	1.292	-0.700	20.834	0.0166	41.4975	35.38
05:15:00 a. m.	15.000	17	20.00	21.00	13.533	0.01460	0.902	-0.700	16.834	0.0139	33.5302	28.59
05:30:00 p. m.	30.000	16	18.00	19.00	13.873	0.01460	0.462	-0.900	14.634	0.0099	29.1482	24.85
06:00:00 p. m.	60.000	16	16.00	17.00	14.237	0.01460	0.237	-0.900	12.634	0.0071	25.1646	21.46
07:00:00 p. m.	120.000	16	14.00	15.00	14.573	0.01460	0.121	-0.900	10.634	0.0051	21.1810	18.06
08:00:00 a. m.	180.000	16	12.00	13.00	14.873	0.01460	0.083	-0.900	8.634	0.0042	17.1973	14.66
05:00:00 p. m.	1440.000	17	10.50	11.50	15.133	0.01460	0.011	-0.700	7.334	0.0015	14.6080	12.45
05:00:00 p. m.	2880.000	17	8.50	9.50	15.433	0.01460	0.005	-0.700	5.334	0.0011	10.6243	9.06
05:30:00 p. m.	8640.000	17	8.00	9.00	15.517	0.01460	0.002	-0.700	4.834	0.0006	9.6284	8.21
05:30:00 p. m.	10080.000	18	7.50	8.50	15.547	0.01460	0.002	-0.500	4.534	0.0006	9.0309	7.70
05:30:00 p. m.	18720.000	18	7.25	8.25	15.572	0.01460	0.001	-0.500	4.284	0.0004	8.5329	7.28

Distribución Granulométrica



Para hidrometros 152 H

$$\text{Porcentaje más finos} = \frac{100 \cdot a}{W_s} \cdot (R - Cd \pm Ct)$$

Porcentaje de arcilla	12.87 %
porcentaje de limo	87.13 %

Pinto Flores Elias Emmanuel
LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño
RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS


PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

Calibracion del frasco

Laboratorista:	Pinto Flores Elias Emanuel	Fecha:	23/05/2024
Barrio:	Tarijeños en Progreso	Identificación:	M-2

Peso del frasco limpio (vacio-seco) (g) =		224.8
Wfw (gr)= Peso del frasco + agua		712.8
$T(^{\circ}\text{C})$ = Temperatura		
Numero de ensayo	Temp.	Wfw
	($^{\circ}\text{C}$)	(gr)
1	30	730.20
2	27	730.80
3	24	731.80
4	22	732.10
5	17	733.40
6	15	734.50

Calibración Frasco Volumétrico



Pinto Flores Elias Emmanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

PROYECTO: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA
EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

PESO ESPECIFICO

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel
Barrio: Tarijeños en Progreso

Fecha: 23/05/2024
Identificación : Muestra M-2

Muestra: Única

PESO ESPECIFICO AGREGADO FINO					
	1	2	3	4	Prom.
Temperatura ensayada	29	23	19	16	
Peso del suelo seco Ws	80	80	80	80	
Peso del frasco mas agua * Wfw	730.34	732.00	733.10	733.93	
Peso del frasco+agua+suelo Wfws	780.55	780.65	780.85	781.65	
Peso específico	2.685	2.552	2.480	2.478	
Factor de corrección K	0.9977	0.9993	1.0002	1.0009	
Peso específico corregido	2.679	2.550	2.481	2.480	2.548

El peso específico relativo de la muestra es de : **2.548** gr/cm³

Pinto Flores Elias Emmanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador



UNIVERSIDAD AUTONOMA "JUAN MISael SARACHo"
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS

Proyecto: "ESTABILIZACIÓN DE SUELOS FINOS DE SUBRASANTE CON BISCHOFITA EN CAMINOS NO PAVIMENTADOS"

HIDROMETRO 152 H

Laboratorista: Pinto Flores Elias Emanuel
Barrio: Tarifeños en Progreso

Fecha: 28/05/2024
Identificación: Muestra M-2

Modelo Hidrómetro: 152 H

Peso suelo seco: 50 gr


Peso específico: 2.55 gr/cm³

Factor (a): 1.02

Agente Dispersante: Hexametafosfato de sodio (NaPO3)6

Hora de Lectura	Tiempo Transc. min.	Temp. °C.	Lectura Real R'	Lectura Correg R.	Prof. Efec. L	Constante K Tabla	L/t	Ct	Lectura Correg Rc.	Diam. Partícula mm	% Mas Fino Parcial	% Mas Fino
05:00:00 p. m.	0.000	17	51.00	52.00	8.433	0.01460		-0.700	47.834	0.075		89.59
05:01:00 a. m.	1.000	17	50.00	51.00	8.633	0.01460	8.633	-0.700	46.834	0.0429	95.6327	85.68
05:02:00 p. m.	2.000	17	49.00	50.00	8.817	0.01460	4.408	-0.700	45.834	0.0307	93.5908	83.85
05:04:00 p. m.	4.000	17	46.00	47.00	9.233	0.01460	2.308	-0.700	42.834	0.0222	87.4649	78.36
05:08:00 p. m.	8.000	17	43.00	44.00	9.733	0.01460	1.217	-0.700	39.834	0.0161	81.3391	72.87
05:10:00 p. m.	10.000	17	41.00	42.00	10.117	0.01460	1.012	-0.700	37.834	0.0147	77.2552	69.21
05:15:00 a. m.	15.000	17	39.00	40.00	10.417	0.01460	0.694	-0.700	35.834	0.0122	73.1713	65.55
05:30:00 p. m.	30.000	17	37.00	38.00	10.733	0.01460	0.358	-0.700	33.834	0.0087	69.0874	61.90
06:00:00 p. m.	60.000	18	36.00	37.00	10.893	0.01440	0.182	-0.500	33.034	0.0061	67.4538	60.43
07:00:00 p. m.	120.000	18	35.00	36.00	11.093	0.01440	0.092	-0.500	32.034	0.0044	65.4119	58.60
08:00:00 a. m.	180.000	17	35.00	36.00	11.117	0.01460	0.062	-0.700	31.834	0.0036	65.0035	58.24
05:00:00 p. m.	1440.000	17	33.00	34.00	11.417	0.01460	0.008	-0.700	29.834	0.0013	60.9196	54.58
05:00:00 p. m.	2880.000	17	30.00	31.00	11.917	0.01460	0.004	-0.700	26.834	0.0009	54.7937	49.09
05:30:00 p. m.	8640.000	15	25.00	26.00	12.813	0.01500	0.001	-1.100	21.434	0.0006	43.7672	39.21
05:30:00 p. m.	10080.000	16	23.00	24.00	13.073	0.01480	0.001	-0.900	19.634	0.0005	40.0917	35.92
05:30:00 p. m.	18720.000	16	20.00	21.00	13.573	0.01480	0.001	-0.900	16.634	0.0004	33.9658	30.43

Distribución Granulométrica



Para hidrómetros 152 H

$$\text{Porcentaje más finos} = \frac{100 \cdot a}{W_s} \cdot (R - Cd \pm Ct)$$

Porcentaje de arcilla	55.68 %
porcentaje de limo	44.32 %

Pinto Flores Elias Emmanuel

LABORATORISTA

Ing. Jose Ricardo Arce Avendaño

RESPONSABLE LABORATORIO DE SUELOS

Nota: El laboratorio de suelos de la carrera de Ingeniería Civil no se hace responsable por los resultados obtenidos en esta investigación es enteramente responsabilidad del investigador